

## ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ ЛЕГИРОВАНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ НА ЭФФЕКТ СТЕБЛЕРА-ВРОНСКОГО В ПЛЕНКАХ $\alpha$ -Si : H, ЛЕГИРОВАННЫХ ФОСФОРОМ

А. Г. Казанский, Д. Г. Яркин

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, 119899, Москва, Россия  
(Получена 5 апреля 1993 г. Принята к печати 28 апреля 1993 г.)

В области 300—450 К исследовано влияние длительного освещения на проводимость и фотопроводимость пленок  $\alpha$ -Si : H с различным уровнем легирования фосфором. Полученные зависимости проводимости от времени освещения изменяются с легированием, температурой освещения и имеют немонотонный характер. Проводимость уменьшается при малых и возрастает при больших временах освещения. Характерные температуры отжига положительной и отрицательной составляющей изменения проводимости различаются. Результаты объясняются существованием двух процессов, происходящих в материале при освещении. Обсуждаются возможные механизмы, приводящие к возрастанию проводимости в результате освещения, связанные с увеличением эффективности легирования.

Изменению электрических и фотоэлектрических свойств аморфного гидрированного кремния ( $\alpha$ -Si : H) под влиянием освещения (эффект Стеблера-Вронского) посвящено большое число работ. В подавляющем большинстве из них исследовались нелегированные пленки  $\alpha$ -Si : H. В то же время легированный, в частности фосфором,  $\alpha$ -Si : H изучен в значительно меньшей степени. Причем полученные результаты указывают на возможность увеличения концентрации электрически активных примесей в результате освещения легированного материала при температурах, превышающих комнатную [<sup>1-3</sup>]. В этой связи представляет интерес изучение динамики изменения проводимости ( $\sigma_T$ ) и фотопроводимости ( $\Delta\sigma$ ) пленок  $\alpha$ -Si : H с различным уровнем легирования фосфором в результате их освещения при различных температурах. Результаты таких экспериментов приведены в настоящей работе.

Мы изучали пленки  $\alpha$ -Si : H (толщиной  $\approx 1$  мкм), легированные фосфором, полученные методом разложения смеси газов моносилана ( $\text{SiH}_4$ ) и фосфина ( $\text{PH}_3$ ) в ВЧ тлеющем разряде при температуре подложки  $T_s = 250$  °C. Относительное объемное содержание газов в реакционной камере  $k = [\text{PH}_3] / [\text{SiH}_4]$  составляло  $10^{-7}$ — $10^{-4}$ . Световая деградация пленок осуществлялась светом лампы накаливания через тепловой фильтр интенсивностью 100 мВт/см<sup>2</sup>. Перед проведением измерений пленки отжигались в вакууме при  $T_a = 180$  °C в течение 30 мин.

Проведенные нами измерения показали, что освещение всех исследованных пленок при комнатной температуре приводит к монотонному уменьшению  $\sigma_T$ . Уменьшение  $\sigma_T$  обычно связывают с увеличением концентрации оборванных связей, состояния которых расположены в середине щели подвижности, и соответственно со смещением к середине щели положения уровня Ферми  $E_f$ . Динамика изменения  $\sigma_T$  в значительной степени определяется формой плотности состояний в области смещения  $E_f$  [<sup>4</sup>].

Увеличение температуры, при которой проводится освещение, изменяет характер зависимости  $\sigma_T$  от времени освещения. На рис. 1, а показана динамика




Рис. 1. Зависимость относительного изменения проводимости  $\sigma_T^B/\sigma_T^A$  от времени освещения  $a$  — для пленки с  $k = 10^{-6}$  при температурах освещения  $T_1$ , К: 1 — 290, 2 — 365, 3 — 400, 4 — 420;  $b$  — при  $T_1 = 400$  К и значениях  $k$ : 1 —  $10^{-4}$ , 2 —  $10^{-5}$ , 3 —  $10^{-6}$ , 4 —  $10^{-7}$ .

относительного изменения проводимости  $\sigma_T^B/\sigma_T^A$  для пленки с  $k = 10^{-6}$  при различных температурах освещения. Данные для пленок с различным уровнем легирования, полученные при температуре освещения 400 К, представлены на рис. 1,  $b$ . Индексы  $A$  и  $B$  соответствуют состоянию пленки до и после освещения. Из рис. 1,  $a$  видно, что увеличение температуры, при которой проводится световая деградация, приводит к появлению участка, соответствующего увеличению  $\sigma_T^B/\sigma_T^A$  со временем освещения. Для пленки с максимальным уровнем легирования  $k = 10^{-4}$  (рис. 1,  $b$ ) освещение при высокой температуре вызывает увеличение  $\sigma_T^B/\sigma_T^A$  во всей области времен освещения. Наблюдаемая динамика изменения  $\sigma_T^B/\sigma_T^A$  свидетельствует о том, что в легированном фосфором  $a$ -Si : H в результате освещения помимо процесса образования оборванных связей

протекает иной процесс, который может быть связан с увеличением концентрации электрически активных примесей  $[1-3]$ . Причем интенсивность данного процесса возрастает как с концентрацией фосфора, так и с температурой, при которой происходит освещение.

На рис. 2 представлены температурные зависимости  $\sigma_T$ , полученные для пленки с  $k = 10^{-4}$  в отожженном состоянии ( $A$ ) и после освещения в течение 5 мин при  $T = 300$  ( $B'$ ) и  $T = 400$  К ( $B''$ ). Как видно, после освещения при  $T = 300$  К  $\sigma_T$  уменьшается, в то время как после освещения при  $T = 400$  К  $\sigma_T$  возрастает. Температурные зависимости  $E_f$  относительно края зоны проводимости  $E_c$ , соответствующие зависимостям, представленным на рис. 2, показаны на рис. 3. Значения  $E_c - E_f$  определялись из выражения

$$E_c - E_f = kT \ln (\sigma_m / \sigma_T),$$

где  $\sigma_m = 150 \text{ Ом}^{-1} \text{ см}^{-1}$  — минимальная металлическая проводимость  $[5]$ .

При температурах, меньших температуры «замерзания» структуры  $T_c$   $[6]$ , плотность состояний в щели подвижности не изменяется и зависимость  $E_c - E_f$  от температуры пленки определяется статистическим сдвигом  $E_f$ . Процессом, определяющим изменение  $E_c - E_f$  для образца в отожженном состоянии при  $T > 415$  К и дающим вклад в уменьшение  $E_c - E_f$  для образца в состоянии  $B'$  и  $B''$ , является, по-видимому, температурное смещение уровня протекания  $[7]$ . Однако характер зависимости положения  $E_f$  от температуры для пленки в состояниях  $B'$  и  $B''$  показывает, что в области высоких температур увеличение температуры приводит также к прекращению изменений  $\sigma_T$ , вызванных двумя процессами, происходившими в пленке при ее освещении (один из которых




Рис. 2. Зависимость проводимости  $\sigma_T$  от температуры для пленки с  $k = 10^{-4}$  в отожженном состоянии (A) и после ее освещения в течение 5 мин при 300 К (B') и 400 К (B'').

уменьшает, а другой увеличивает  $\sigma_T$ ). Как видно из рис. 3, на кривой, соответствующей состоянию B', при  $T \approx 400$  К (показано стрелкой) прекращаются изменения  $\sigma_T$ , вызванные процессом, уменьшающим  $\sigma_T$ . В то же время при  $T \approx 425$  К как для состояния B', так и для состояния B'' прекращаются изменения, соответствующие процессу, приводящему к увеличению  $\sigma_T$ .

Отличие как скоростей указанных двух процессов, происходящих при освещении образца, так и характерных температур прекращения, вызванных этими процессами изменений, свидетельствует о их независимости друг от друга. Процесс, приводящий к уменьшению  $\sigma_T$ , по-видимому, как отмечено выше, определяется разрывом слабых связей между атомами кремния под действием освещения [8]. В то же время увеличение  $\sigma_T$  может быть связано с возрастанием в результате освещения концентрации электрически активных атомов фосфора.




Рис. 3. Зависимость положения уровня Ферми от температуры для той же пленки, что и на рис. 2, в тех же состояниях A, B', B''.




Рис. 4. Зависимость относительного изменения проводимости  $\sigma_T^B/\sigma_T^A$  (1) и фотопроводимости  $\Delta\sigma^B/\Delta\sigma^A$  (2) от времени освещения для пленки с  $k=10^{-6}$  при  $T=400$  К.

По мнению Бранца [9], данный процесс может определяться реакцией  $h + \text{Si}_3^{\bar{3}} + \text{P}_3^0 \rightarrow \text{Si}_4^{\bar{4}} + \text{P}_4^+ \rightarrow \text{Si}_4^0 + \text{P}_4^+ + e$ , где нижний и верхний индексы соответствуют координации и зарядовому состоянию ( $\text{Si}_4^{\bar{4}}$  соответствует электрону, захваченному на состояние в хвосте зоны проводимости). Если указанная реакция справедлива, то вероятность данного процесса увеличивается с ростом концентрации дефектов и легирующей примеси.

Рассмотрим изменение фотопроводимости  $\Delta\sigma$  при освещении легированного  $a\text{-Si}:\text{H}$  при высокой температуре. На рис. 4 показана динамика изменения  $\Delta\sigma$ , измеренная при интенсивности освещения  $10 \text{ мВт/см}^2$  для пленки с  $k=10^{-6}$  и  $T=400$  К. Для сравнения на этом же рисунке показано изменение  $\sigma_T$ . Как видно, изменение  $\Delta\sigma$  не коррелирует с изменением  $\sigma_T$  и  $\Delta\sigma$  уменьшается при всех временах освещения. Известно, что величина фотопроводимости в  $a\text{-Si}:\text{H}$  в основном определяется концентрацией оборванных связей в нейтральном зарядовом состоянии  $N^0$  [10]. В области малых времен освещения  $E_f$  смещается к середине щели подвижности, поэтому уменьшение  $\Delta\sigma$  в результате световой деградации при малых временах освещения может быть вызвано ростом как полной концентрации оборванных связей  $N_D$ , так и увеличением относительной концентрации  $N^0/N_D$  в результате смещения  $E_f$  к середине щели. В области больших времен освещения увеличение  $\sigma_T$  свидетельствует о смещении  $E_f$  к  $E_c$ . В то же время  $\Delta\sigma$  продолжает уменьшаться. Оценки показывают, что уменьшение  $\Delta\sigma$  при больших временах освещения нельзя объяснить увеличением  $N_D$  в результате световой деградации, компенсирующим уменьшение относительной концентрации  $N^0/N_D$  в результате смещения  $E_f$  к  $E_c$ .

Полученный результат можно объяснить, если принять во внимание, что в легированном  $a\text{-Si}:\text{H}$  концентрация  $N^0$  в условиях освещения может отличаться от равновесного значения  $N_0^0$ , причем  $N^0 = N_0^0 + n_t$  [11], где  $n_t$  — концентрация неравновесных электронов, захваченных на состояния в хвосте зоны проводимости. На основании исследования влияния освещения на дрейфовую подвижность электронов в  $a\text{-Si}:\text{H}$  в работах [12, 13] был сделан вывод об увеличении плотности состояний в хвосте зоны проводимости в результате длительного освещения. Это должно привести к увеличению  $n_t$  и соответственно к уменьшению  $\Delta\sigma$  даже в области увеличения  $\sigma_T$ .

Отсутствие корреляции в изменении  $\sigma_T$  и  $\Delta\sigma$  может также наблюдаться в том случае, если увеличение  $\sigma_T$  связано с эффектами, происходящими вблизи поверхности пленки. Действительно, поскольку концентрация дефектов вблизи поверхности пленки превышает объемную концентрацию [14], то в случае справедливости рассмотренной выше реакции увеличение концентрации электрически активных атомов фосфора должно происходить более эффективно в приповерхностном слое. Это может привести к появлению вблизи поверхности области, обогащенной электронами, и соответственно появлению участка нарастания  $\sigma_T$ . В то же время наблюдаемое уменьшение  $\Delta\sigma$  можно объяснить увеличением концентрации оборванных связей в объеме образца, поскольку в условиях освещения влияние приповерхностного слоя уменьшается и фотопроводимость определяется в основном концентрацией дефектов в объеме.

Таким образом, проведенные измерения указывают на существование двух процессов, определяющих изменение  $\sigma_T$ , происходящих в результате освещения пленок  $a\text{-Si}:\text{H}$ , легированных фосфором. Один из них приводит к уменьшению  $\sigma_T$ . Другой процесс, эффективность которого возрастает с ростом легирования и температуры, при которой происходит освещение, приводит к увеличению проводимости пленки.

Авторы выражают благодарность В. Фусу и Х. Меллу за предоставление использованных в экспериментах пленок  $a\text{-Si}:\text{H}$ .

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- [1] X.-M. Deng, H. Fritzsche. Phys. Rev. B, 36, 9378 (1987).
- [2] J.-H. Lee, C. Lee, J. Jang. Sol. St. Commun., 68, 615 (1988).
- [3] M. Stutzmann. Phys. Rev. B, 35, 9735 (1987).
- [4] А. Г. Казанский. ФТП, 24, 1462 (1990).
- [5] J. Stuke. J. Non-Cryst. Sol. 97-98, 1 (1987).
- [6] J. Kakalios, R. A. Street. Phys. Rev. B, 34, 6014 (1986).
- [7] A. G. Kazanski, S. V. Kuznetsov. Phys. St. Sol., 167, K39 (1991).
- [8] M. Stutzmann, W. B. Jackson, C. C. Tsai. Phys. Rev. B, 32, 23 (1985).
- [9] H. M. Branz. Phys. Rev. B, 38, 7474 (1988).
- [10] W. E. Spear, H. L. Steemers, P. G. LeComber, R. A. Gibson. Phil. Mag. B, 50, 133 (1984).
- [11] R. H. Bube, D. Redfield. J. Appl. Phys., 66, 3074 (1989).
- [12] J. Takada, H. Fritzsche. Phys. Rev. B, 36, 1706 (1987).
- [13] О. В. Буторин, А. Г. Казанский. ФТП, 22, 84 (1988).
- [14] S. Jin, S. Aljishi, L. Ley. J. Non-Cryst. Sol., 137-138, 327 (1991).

Редактор Т. А. Полянская