

06.2; 06.3

© 1990

РЕЗОНАНСНО-ТУННЕЛЬНАЯ ФОТОИНЖЕКЦИЯ
В КВАНТОВОРАЗМЕРНЫХ СТРУКТУРАХ
НА ОСНОВЕ СЛОЕВ АМОРФНОГО УГЛЕРОДА

В.В. Слепцов, В.М. Елинсон,
О.Н. Ермакова, М.Г. Ермаков,
В.И. Поляков, П.И. Перов,
Г.Ф. Ивановский

Наиболее реальным путем преодоления принципиальных ограничений в современной микроэлектронике является разработка функциональных приборов на квантовых эффектах, основой которых являются многослойные структуры с квантовыми ямами (*MQW*) [1]. Недостатками существующих *MQW*, а также сверхрешеток (СР) являются высокая сложность технологии синтеза и существенное влияние в некоторых случаях диффузионных процессов на термодинамическую стабильность. Особенностью диффузионных процессов является то, что можно изменить скорость их протекания, но принципиально избавиться от них нельзя. Если учесть, что толщина слоев в СР составляет десятки ангстрем, то негативное проявление диффузионных процессов очевидно. Поэтому, учитывая уникальные возможности *MQW* и СР, несомненный интерес представляет исследование новых принципов их построения.

Одним из перспективных направлений может быть создание многослойных структур, в которых свойства отдельных слоев изменяются в результате структурных переходов без изменения состава. Например, при создании структуры из тонких графитоподобных $\alpha\text{-C:H}_r$ и алмазоподобных $\alpha\text{-C:H}_a$ пленок химический состав фактически сохраняется во всех слоях, а изменяется только фазовый состав. Известно, что фазовый переход происходит скачкообразно и требует существенно большего вклада энергии, чем процессы диффузии, что позволяет обеспечить высокую термодинамическую стабильность таких структур.

В данной работе сообщается о результатах первых исследований *MQW*, содержащих слои аморфного гидрогенизированного углерода ($\alpha\text{-C:H}$) толщиной ~ 50 Å с чередующимися значениями ширины запрещенной зоны (щели подвижности) E_{g_1} и E_{g_2} .

Для описания квантовых эффектов в экспериментальных характеристиках аморфных *MQW* в [2-4] предложено использовать модель энергетических зон в приближении эффективной массы для свободных электронов и дырок, движущихся в одномерном периодическом потенциале, аналогичном потенциалу в квантоворазмер-




Рис. 1. Вольт-амперные характеристики однослойной и многослойной гетероструктур $\alpha\text{-C:H-p-Si}$ (КДБ-10). (Интенсивность освещения $I \sim 0.2 \text{ мВт/см}^2$).

ных структурах с монокристаллическими полупроводниками слоями. О возможности подобных эффектов в аморфных MQW говорят результаты оптических и электрических измерений на структурах, состоящих из аморфных слоев $\alpha\text{-Si:H}$ и $\alpha\text{-SiN}_x\text{:H}$ [2, 5], а также $\alpha\text{-Si:H}$ и $\alpha\text{-SiC}_x\text{:H}$ [6].

Исследованные нами структуры были получены последовательным осаждением из направленных ионно-плазменных потоков паров углеводородов и магнетронным осаждением в парах углеводородов слоев $\alpha\text{-C:H}$ с E_{g1} и E_{g2} на кремниевые подложки КДБ-10 и ЭКДБ-0.05. Энергия частиц в процессе формирования пленок составляла 0.1–0.6 КэВ. Проводилась предварительная обработка подложек ионами аргона с энергией 1–2 КэВ в течение 10–30 минут. Омический контакт к подложкам изготавливался вжиганием In , а электрод к верхнему слою $\alpha\text{-C:H}$ – термическим напылением в вакууме полу-прозрачного слоя Ni .

Были исследованы многослойные структуры, содержащие от одной до шести потенциальных ям, образованных слоями $\alpha\text{-C:H}$. Темновые вольтамперные характеристики (ВАХ) всех исследованных образцов имели типичный для МДП-структур с тонким диэлектриком характер и качественно совпадали с ВАХ структуры с одним слоем $\alpha\text{-C:H}$ (толщиной 50–300 Å). Освещение многослойных структур, полученных осаждением на низкоомные подложки ЭКДБ-О.05, слабо влияло на ВАХ и не вызывало качественных изменений. Однако освещение многослойных структур, полученных осаждением на более высокоомные подложки КДБ-10, приводило к существенной модификации ВАХ и появлению участков резкого изменения дифференциальной проводимости на обратных ветвях. На рис. 1 показано влияние света, поглощаемого в кремниевой подложке КДБ-10, на ВАХ структуры с одним слоем $\alpha\text{-C:H}$ (кривые 1, 2) и многослойной структуры с шестью потенциальными ямами (13 слоев $\alpha\text{-C:H}$) (кривые 3, 4). Кривая 5 – дифференциальная проводимость многослойной структуры при ее освещении. Особенности в ВАХ, аналогичные приведенным на рис. 1 (кривые 4, 5), появлялись только в структурах с потенциальными ямами и при толщине слоев $\alpha\text{-C:H} \leq 50$ Å. Понижение температуры и уменьшение фононного рассеяния приводило к усилению немонотонности дифференциальной проводимости при той же освещенности данных структур. Наиболее вероятная природа обнаруженного эффекта – резонансно-туннельная фотоинжекция, т.е. наличие локальных областей туннельной прозрачности для photoносителей с импульсом, перпендикулярным слоям $\alpha\text{-C:H}$. На рис. 2 приведен возможный вид зоны проводимости изготовленных MQW при трех напряжениях смещения, соответствующих значениям U_1 , U_2 и U_3 вольтамперной характеристики. Напряжение смещения изменяет изгиб зон в кремниевой подложке, а соответственно и энергетическое распределение разделяемых барьерным электрическим полем photoносителей у границы раздела $Si\text{-}\alpha\text{-C:H}$, в том числе fotoэлектронов с импульсом, перпендикулярным слоям $\alpha\text{-C:H}$.

Особенности, которые можно объяснить резонансно-туннельной фотоинжекцией, обнаружены также в fotoемкостных характеристиках и кинетике fotoотклика $V_\phi(t)$ при измерении в режиме, близком к режиму холостого хода. В частности, при освещении многослойных структур наблюдалось резкое изменение емкости в области напряжения U_1 , а на переднем фронте кривой $V_\phi(t)$ в случае освещения импульсом света – два практически линейных участка и резкое увеличение производной $dV_\phi(t)/dt$ при переходе от первого ко второму (до выполнования, связанного с насыщением fotoотклика). Понижение температуры приводило к увеличению немонотонности вольт-емкостной характеристики и резкому уменьшению $dV_\phi(t)/dt$ на первом участке кривой $V_\phi(t)$ при увеличении общей fotoчувствительности структур. Данные особенности отсутствовали в аналогичных характеристиках структур с одним слоем $\alpha\text{-C:H}$ на тех же кремниевых подложках.




Рис. 2. Зона проводимости исследованных структур с *MQW* при разных напряжениях смещения U_{CM} (а – U_1 , б – U_2 , в – U_3).

Следует отметить, что резонансно-туннельная фотоинжекция не обнаружена при исследовании многослойных структур, полученных осаждением $\alpha\text{-C:H}$ на кремниевые подложки с электронной проводимостью. Возможно, это обусловлено тем, что в $p\text{-Si}$ на границе с $\alpha\text{-C:H}$ формируется противоположный изображеному на рис. 2 изгиб зон и к границе раздела поступают не фотоэлектроны, а фотодырки, которые в процессе резонансного туннелирования практически не участвуют.

Таким образом, впервые продемонстрирована возможность использования аморфного гидрогенизированного углерода для изготовления многослойных структур с квантовыми потенциальными ямами и с квантовыми эффектами в фотоэлектрических характеристиках.

С п и с о к л и т е р а т у р ы

- [1] Уэбер С. // Электроника. 1988. Т. 61. № 20. С. 83–89.
- [2] Abelès B., Tiedje T. // Phys. Rev. Lett. 1983. V. 51. N 21. P. 2003–2006.
- [3] Tiedje T., Abelès B., Persans P.D., Brooks B.G., Cody G.D. // J. Non-Cryst. Solids. 1984. V. 66. N 1/2. P. 345–350.

- [4] A b e l e s B., T i e d j e T., S t a s i -
e w s k i H.C., D e c k m a n H.W., P e r -
s a n s P.D., L i a n g K.S., R o x l o C.D. //
Superlattices and Microstructures. 1985. V. 1. N 2.
P. 115-118.
- [5] H i r o s e M., M i j a z a k i S. // J. of Non -
Cryst. Solids. 1987. V. 97-98. N 1. P. 23-30.
- [6] J i a n g Y.L., H w a n g H.L. // Jap. J. of
Appl. Phys. 1988. V. 27. N 12. L2434-L2437.

Поступило в Редакцию
21 февраля 1990 г.

Письма в ЖТФ, том 16, вып. 10 26 мая 1990 г.
06.2; 06.3; 07

© 1990

О ВОЗМОЖНОСТИ СОКРАЩЕНИЯ ДЛИТЕЛЬНОСТИ
ИМПУЛЬСОВ ЗА СЧЕТ КООПЕРАТИВНОГО ЭФФЕКТА
В ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ЛАЗЕРАХ
С ВНЕШНИМИ РЕЗОНАТОРАМИ

В.А. Ю р е в и ч

Исследования по генерации сверхкоротких импульсов (СКИ) полупроводниковыми инжекционными лазерами приобрели актуальность в последнее время в связи с поиском перспективных путей создания следующего поколения устройств оптической связи с обработкой информации с существенно большей скоростью передачи данных. Диапазон длительности СКИ в несколько пикосекунд и доли пикосекунд, достигнутый в ряде работ [1-3], оказывается сравнимым с параметром τ_2 , соответствующим обратной однородной ширине линии люминесценции, которая по данным [4] для полупроводников на основе *GaAs* составляет величину не менее 10^{12} с^{-1} . Высокий уровень усиления, достижимый в этих средах также может свидетельствовать в пользу того, что при генерации СКИ могут проявляться кооперативные процессы излучения. В нашем сообщении показано, что формирование СКИ в полупроводниковом лазере сопровождается эффектом коллективного испускания. Фактором, способствующим проявлению в лазерах с внешними резонаторами этого специфического для сверхбыстрых излучательных процессов механизма эволюции инвертированных систем, является рефракционная нелинейность, присущая полупроводниковым средам [4, 5].

В работах [6, 7] обоснована теоретическая модель взаимодействия резонансного светового поля с оптическим полупроводником,