

БАРИЧЕСКИЙ СПЕКТР АКУСТИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ В МОНОКРИСТАЛЛАХ In

B. N. Варюхин, A. B. Резников

1. Воздействие гидростатического давления на поликристаллы с не-кубической решеткой может вызвать значительные структурные изменения [1]. Барические спектры акустических потерь в этих материалах характеризуются наличием ряда максимумов [1, 2]. Однако механизм и физическая природа немонотонного изменения акустических потерь при увеличении и уменьшении гидростатического сжатия в полной мере не выяснены. Это связано с многообразием структурных изменений в не-кубическом поликристалле, обусловленном различием сложнонапряженного состояния в отдельных зернах [1].

В связи с этим целесообразно выполнить исследования на более простых объектах и попытаться выяснить на одном и том же кристалле характер барических зависимостей акустических потерь в условиях гидростатического сжатия и сложнонапряженного состояния с отличными от нуля значениями сдвиговых компонентов тензора напряжений.

Настоящая работа посвящена изучению акустических потерь в моно-кристаллах In различной чистоты в условиях всестороннего сжатия и сложнонапряженного состояния.

2. Выбор ориентированных монокристаллов In (чистота 99.999 %) и In+2 вес.% Pb в качестве объектов исследования был обусловлен высокой пластичностью и малыми значениями предела текучести этих кристаллов. Смоделировать сложнонапряженное состояние, возникающее на границе отдельного кристаллита в некубическом поликристалле, можно следующим образом. Цилиндрический образец монокристалла In был помещен в латунную обойму, имеющую внутренний диаметр, равный диаметру образца. Так как сжимаемость латуни более высокая, при воздействии гидростатического сжатия на границе монокристалл—обойма возможно возникновение сдвиговых напряжений. Естественно, что в данном случае определенную роль могут играть эффекты проскальзывания, что будет уменьшать сдвиговые компоненты напряжения. В монокристаллическом образце, однако, можно ожидать, что из-за высокой пластичности и чистоты кристалла изменение напряженного состояния скажется на барических зависимостях акустических потерь.


Измерение коэффициента поглощения ультразвуковых колебаний непосредственно под гидростатическим давлением производилось эхоп脉冲ным методом на частоте 10 МГц при амплитуде деформации $1 \cdot 10^{-7}$. Особое внимание уделялось гидростатичности среды, передающей давление (смесь трансформаторное масло—керосин 1 : 1, скорость изменения давления 0.05 кбар/мин).

3. Результаты исследований барических спектров акустических потерь в монокристаллах In приведены на рисунке. Они показывают, что существует область давлений (10^{-3} —0.8 кбар), в которой отсутствует влияние гидростатического сжатия на величину коэффициента поглощения ультразвука α . После достижения критического давления ($P_c = 0.8 \pm 1$ кбар) наблюдается линейное увеличение акустических потерь с ростом гидростатического давления. Уменьшение давления приводит к обратимым изменениям α . Аналогичный характер барического спектра характерен для образцов In+2 вес.% Pb. Более низкое значение α при атмосферном давлении обусловлено, по-видимому, дополнительным закреплением дислокаций атомами Pb, что приводит к уменьшению средней длины колеблющегося дислокационного сегмента, а следовательно, к уменьшению акустических потерь [3]. Значение производной $d\alpha/dP$ при давлениях $P > 1$ кбар составляет ≈ 0.16 дБ/см·кбар. Анализ бар-

ческих зависимостей акустических потерь в рамках дислокационного поглощения звука [3] показывает, что наблюдаемое обратимое значение $\alpha(P)$ в основном связано с изменением демпфирующих свойств дислокаций за счет роста константы демпфирования B . Вопрос о характере изменения B с давлением является принципиально важным, так как позволяет с большей определенностью знать механизм демпфирующих свойств дислокаций. Однозначного мнения по этому вопросу в настоящее время не существует, а имеющиеся ограниченные данные [4, 5] противоречивы.

Совершенно иной характер барических спектров характерен для монокристаллов In данной чистоты и ориентации, находящихся в сложнонапряженном состоянии. В этом случае увеличение гидростатического давления приводит к немонотонному изменению акустических потерь и характеризуется наличием максимума при давлении 0.18 кбар. Уменьшение

давления приводит к возникновению гистерезиса, однако немонотонное изменение α сохраняется. Долгий отжиг (48 ч при 70 °C) кристаллов, находящихся в обойме, приводит к исчезновению немонотонного



Барические спектры акустических потерь в монокристаллах In (1, 3 (a), 4) и In + 2 вес.% Pb (2 (b)) в исходном (2, 3), сложнонапряженном (4) и отожженном (1) после снятия кривой 4 состояниях.

— обратный ход для сложнонапряженного об разца.

изменения α при увеличении давления. Обнаруженные в данной работе закономерности изменения акустических потерь в условиях сложнонапряженного состояния согласуются с данными, полученными нами ранее на поликристаллическом Zn [1].

Немонотонное изменение $\alpha(P)$ в монокристаллах In в сложнонапряженном состоянии обусловлено структурными изменениями в дислокационном ансамбле. Представляется интересным тот факт, что изменения обратимы при уменьшении гидростатического давления. Следует также отметить, что немонотонное изменение $\alpha(P)$ характерно для кристалла при наличии свободных дислокаций. Отжиг такого кристалла вызывает процессы старения, закрепления дислокаций примесями и более однородное распределение последних. При этом значительно уменьшается уровень акустических потерь, исчезают аномалии в барических спектрах. Поскольку дислокационное поглощение звука очень чувствительно к средней длине колеблющегося дислокационного сегмента и кажется маловероятным процесс значительных обратимых изменений плотности дислокаций, можно предполагать, что немонотонное изменение $\alpha(P)$ обусловлено перераспределением дефектов в поле внутренних напряжений [6], возникающих в данных кристаллах при воздействии гидростатического сжатия.

Выполненные в данной работе исследования позволяют сделать следующие выводы.

1. Установлены закономерности барических спектров акустических потерь в монокристаллах In. Показано существование критического давления, выше которого наблюдается линейный рост α . Высказано предположение об увеличении константы демпфирования B с ростом давления.

2. Доказано, что при наличии свободных дислокаций в кристалле при возникновении сложнонапряженного состояния акустические потери изменяются немонотонно, вызывая появление максимума на барических спектрах.

В заключение авторы выражают благодарность В. М. Мостовому за помощь в получении образцов для исследований.

Список литературы

- [1] Варюхин В. Н., Стрельцов В. А., Резиков А. В., Козлова Л. В. // УФЖ. 1988. Т. 33, № 2. С. 274—280.
- [2] Галкин А. А., Дацко О. И., Варюхин В. Н., Пилипенко Н. П. // ДАН СССР. 1977. Т. 238, № 1. С. 88—90.
- [3] Гранато А., Люкке К. // Физическая акустика. М.: Мир, 1969. Т. 4. Ч. А. С. 261—321.
- [4] Hici Y., Maruyama T. Internal friction and ultrasonic attenuation in solids. Tokyo, 1975. Р. 201—210.
- [5] Kogure Y., Kosugi T., Hici Y. Internal friction and ultrasonic attenuation in solids. Tokyo, 1977. Р. 525—529.
- [6] Худик Б. И. // Металлофизика. 1988. Т. 10. № 5. С. 41—45.

Институт металлофизики АН УССР
Киев

Поступило в Редакцию
15 марта 1989 г.

УДК 539.21 : 535.37

Физика твердого тела, том 31, № 9, 1989
Solid State Physics, vol. 31, N 9, 1989

СЕЛЕКТИВНО ВОЗБУЖДЕННАЯ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ ТРИГЕРМАНАТА ВИСМУТА

Р. Балтрамеюнас, С. Ф. Бурачес, А. Жукавскas,
Е. Н. Пирогов, В. Д. Рыжиков, Г. Тамулайтис

Кристаллы тригерманата висмута представляют значительный интерес прежде всего как собственный спинтиллятор, отличающийся большими средним атомным номером и плотностью материала, высокой механической твердостью, радиационной стойкостью и негигроскопичностью [1, 2], и имеет большие перспективы применения в физике высоких энергий. В спектре излучения чистых кристаллов $\text{Bi}_4\text{Ge}_3\text{O}_{12}$ (BGO) при электронном, фото- и γ -облучении преобладает одна полоса с максимумом в области 2.45—2.60 эВ [3, 4]. Однако исследования кинетики температурной зависимости и спектров возбуждения люминесценции [4—6] кристаллов BGO не позволили однозначно определить механизм излучения в этом материале. В качестве возможных моделей предполагается рекомбинация свободных или автолокализованных экситонов [4, 7], переходы на ионах Bi^{3+} [3], рекомбинация с переносом заряда между различными молекулярными ионами [4]. Мало изучена слабая, быстро затухающая полоса излучения с максимумом 3.5 эВ, которая наблюдалась в начальной стадии высовечивания после импульсного возбуждения электронным пучком [8]. Хотя вклад свечения в этой области спектра в общий выход люминесценции мал, исследования этой компоненты излучения могут дать сведения о механизмах поглощения и люминесценции данного кристалла.

В настоящей работе осуществлено выделение коротковолновой компоненты люминесценции BGO путем селективного возбуждения светом, энергия фотонов которого лежит ниже края собственного поглощения (селективные полосы возбуждения в прозрачной области до сих пор не наблюдались). Результаты получены на особенно чистых и совершенных кристаллах, не имеющих длинноволновых хвостов края собственного поглощения, которые характерны для образцов с дефектами и включениями других фаз.

Спектр люминесценции BGO при возбуждении излучением 3-й гармоники лазера АИГ : Nd^{3+} ($h\nu_0 = 3.494$ эВ, $\tau_{имп} = 10$ нс), представлен на рисунке. Для сравнения там же приведен и спектр, измеренный при воз-