

ОБ АНОМАЛЬНОЙ β -АКТИВНОСТИ ПРОДУКТОВ
МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА СИСТЕМУ ТИТАН-ДЕЙТЕРИРОВАННОЕ ВЕЩЕСТВО

Липсон А.Г., Клюев В.А.,
Дерягин Б.В., Топоров Ю.П.,
Саков Д.М.

Обнаружена аномальная β -активность в продуктах механохимического синтеза дейтерида титана в системах титан-Д₂O и титан-дейтерированный полипропилен (Д₆), связанная с образованием трития в ДД-реакциях при механическом разрушении титана.

В работе [1] было показано, что при механическом воздействии на титан в присутствии дейтерированных веществ и некоторое время после его окончания 10–15 мин наблюдается нейтронное излучение с интенсивностью порядка нескольких десятков нейtronов/с. Данный эффект обусловлен протеканием единичных ДД-реакций с образованием $^{3}_{2}\text{He}$ при разрушении решетки титана. Вместе с тем известно, что при малых и средних энергиях дейтонов вероятность протекания данной реакции соизмерима с вероятностью процесса $d(D,T)p$. Тогда полагая, что образовавшийся в такой реакции тритий захватывается в решетке титана в приповерхностном слое вещества можно было бы наблюдать повышенную β -активность продуктов, образующихся при механическом воздействии на систему титан-дейтерированное вещество, вследствие большого времени периода полураспада $^{3}\text{T} \sim 12, 26$ лет.

С целью проверки данного предположения нами осуществлялись эксперименты по получению дейтерида титана TiD_x путем механического воздействия на систему Ti -Д₂O (степень чистоты 99.5%) и Ti – дейтерированный полипропилен (ПП(Д₆)), т.е. в системах, в которых наблюдается выход нейtronов в процессе и после механического воздействия [2].

Твердофазный синтез TiD_x осуществлялся с помощью лабораторной экспцентриковой вибромельницы М-35 (частота 50 Гц, амплитуда 5 мм). 10 г титановой стружки со средним размером частиц ~1 мм смешивались с 10% Д₂O или с 4% ПП(Д₆) и загружались в рабочий барабан вибромельницы заполненный на 2/3 стальными шарами диаметром 6 мм, с герметичной крышкой. Энергонапряженность измельчителя (т.е. механическая энергия, подводимая к единице массы диспергируемой навески в единицу времени) в данных условиях составляла 10 Вт/г. С целью накопления образующегося трития в продуктах механосинтеза суммарное время диспергирования составляло 30 мин (10 циклов по 3 мин). Перед каждым циклом вибродиспергирования рабочий барабан охлаждался жидким азотом в течение 6 мин. Промежутки времени между цик-

лами механического воздействия были фиксированными и составляли 20 минут. Для контроля достоверности экспериментальных данных во избежание ошибок, связанных с присутствием в дейтерированных веществах следов трития, одновременно в аналогичных условиях осуществлялось вибродиспергирование меди с вышеперечисленными дейтерированными веществами, взятыми в той же пропорции к весу металла. Поскольку медь не обладает способностью насыщаться водородом (дейтерием) [2], то протекание в ней ДД-реакций должно быть маловероятным и поэтому такую систему можно использовать как контрольную, в которой присутствие трития связано только с его следами в дейтерированных веществах (D_2O , ПП(D_6)). Кроме того, для дополнительного контроля присутствия следов Т в металлах осуществлялось индивидуальные диспергирования меди и титана.

После вскрытия рабочих барабанов, из них отбирались фиксированные навески продуктов механосинтеза 100 мг. Системы $Ti + 10\% D_2O$ и $Si + 100 D_2O$ подвергались сушке на воздухе при $200^{\circ}C$ в течение 4 часов. После этого образцы наносились на свинцовые подложки и помещались в $4x$ -проточный β -счетчик, расположенный в свинцовом домике [3]. Периодически осуществлялись замеры естественного фона в присутствии чистых подложек. Измерения осуществлялись в течение нескольких дней после изготовления образцов (20–30 замеров продолжительностью по 30 сек) при этом значительных изменений радиоактивности образцов за все время наблюдений не регистрировалось. Полученные результаты приведены в таблице. Как видно из таблицы, в системах титан + 10% D_2O и титан + 4% ПП(D_6) наблюдается превышение над естественным фоном и фонами контрольных образцов $Si + 10\% D_2O$ и медь + 4% ПП(D_6), составляющее 40–50%, что значительно превышает 3 квадратичные ошибки (3 σ). Следует заметить, что порошки состава $Ti + 4\% PPD(D_6)$ часто самовозгорались при персыпке, после чего их фон значительно снижался. Отжиг образцов в вакууме 10^{-4} тор в течение 2–3 часов при $T = 1000^{\circ}C$ также приводит к снижению β -фона, что связано с распадом фазы TiD_x [2] и, по-видимому, удалением трития из образцов.

Таким образом, в системах $Ti + 10\% D_2O$ и $Ti + 4\% PPD(D_6)$, полученных путем механосинтеза наблюдается аномальная β -активность, которая может быть объяснена только лишь с учетом протекания в кристаллической решетке метастабильной фазы TiD_x ядерных реакций синтеза с образованием трития. К сожалению, в данных экспериментах не удалось, вследствие значительного поглощения низкоэнергетических β -частиц в толще вещества излучателя, непосредственно оценить количество образовавшегося трития. Однако, исходя из скорости счета нейтронов (~ 10 нейтр/с) в таком процессе [1] и суммарного времени экспозиции (3.5 час), а также принимая равновероятными процессы образования $^{3}_2He$ и $^{3}_2T$ [4], можно показать, что активность продуктов механического воздействия на титан в присутствии дейтерированных веществ должна составлять $10^3 - 10^4$ распадов / г.с (или порядка 100 μCi /кг).

Интенсивность β -счета продуктов механосинтеза
(временной интервал $\tau = 30$ с; данные усреднены
по 30 измерениям, естественный фон 30.0 ± 4.1 имп.)

№	пп	Вид продукта	Скорость счета
1		Си + 10% D_2O	31.8 ± 4.2
2		$Ti + 10\% D_2O$	45.3 ± 5.6
3		Си + 4% ПП(D_6)	39.5 ± 7.8
4		$Ti + 4\% ПП(D_6)$	57.0 ± 8.9
5		Си (порошок)	30.2 ± 4.2
6		Ti (порошок)	32.3 ± 4.3

Авторы благодарны Р.Н. Андрееву за помощь в проведении экспериментов, а также В.Е. Казаринову и В.М. Ционскому за ряд ценных замечаний.

Список литературы

- [1] Липсон А.Г., Саков Д.М., Клюев В.А. и др. // Письма в ЖЭТФ, 1989. Т. 49. Вып. 11. С. 588–590.
- [2] Водород в металлах / Под ред. Г. Альфельда и И. Фелькеля. М.: Мир. 1981. С. 467.
- [3] Экспериментальная ядерная физика / Под ред. Э. Сегре, М.: Издатинлит. 1961. Т. 3. 682 с.
- [4] Арцимович Л.А. / Управляемые термоядерные реакции, М.: Физматгиз. 1961. 468 с.

Институт физической химии
АН СССР, Москва

Поступило в Редакцию
7 августа 1989 г.