

# АНОМАЛЬНЫЕ КОНЦЕНТРАЦИОННЫЕ ЗАВИСИМОСТИ ПРЕДЕЛА ТЕКУЧЕСТИ ЛЕГИРОВАННЫХ КРИСТАЛЛОВ NaCl

*Ю.С.Боярская, Р.П.Житару, Н.А.Палистрант*

Концентрационные зависимости предела текучести ( $\sigma_y$ ) для легированных щелочно-галоидных кристаллов (ШГК) изучены довольно хорошо [1–9]. Обычно они имеют вид, представленный на рис. 1. Вначале при введении примеси в ШГК происходит рост предела текучести (кривая 1, участок  $AB$  кривой 2) вследствие увеличения количества стопоров, препятствующих движению дислокаций, или возрастания их мощности. Затем (в некоторых случаях) наблюдается уменьшение  $\sigma_y$  (участок  $BC$  кривой 2) [1,10]. Появление этой стадии связано, по-видимому, с образованием довольно крупных преципитатов.

Однако нами при проведении детальных исследований на кристаллах NaCl:Pb (одноосное сжатие на машине Instron проводилось в широком интервале температур (77–673 K) и скоростей деформирования  $\dot{\epsilon}$  ( $8.3 \cdot 10^{-6} - 1.7 \cdot 10^{-3} \text{ с}^{-1}$ )) был обнаружен совершенно неожиданный вид кривых  $\sigma_y(C)$  (рис. 2). На рис. 2 приведены результаты для  $\dot{\epsilon} = 1.7 \cdot 10^{-2} \text{ с}^{-1}$ ; для других  $\dot{\epsilon}$  получены аналогичные закономерности. Из рисунка следует, что при низких температурах деформирования ( $T < 293$  K) зависимости  $\sigma_y(C)$  являются вогнутыми кривыми с минимумом при  $C = 2 \cdot 10^{-3}$  мол.%, особенно хорошо выраженным при  $T = 77$  K (рис. 2, кривая 1). При более высоких температурах вогнутость менее заметна (рис. 2, кривые 4,5), а при наибольшей из использованных температур (673 K) концентрационная зависимость предела текучести принимает обычный вид (рис. 2, кривая 6).

В работах [9,11] на зависимостях  $\sigma_y(C)$ , полученных для кристаллов NaCl:Pb при  $T = 77$  K, также имелись минимумы в области концентраций  $\sim 10^{-3}$  мол.%. Однако авторы не анализировали этот факт, т.к. экстремумы были выражены не столь ярко, как в настоящей работе. Подобные минимумы наблюдались и на концентрационных зависимостях микротвердости [9,11]. Это показывает, что аномальное поведение кристаллов NaCl:Pb проявляется не только при однородном напряженном состоянии, но и при неоднородном, т.е. носит довольно универсальный характер.

Рассмотрим, чем может быть вызвано появление необычных концентрационных зависимостей предела текучести (рис. 2). Pb<sup>2+</sup> является плохо растворимой примесью в кристаллах NaCl. Поэтому даже при самой небольшой из использованных нами концентра-




Рис. 1. Схематический вид концентрационных зависимостей предела текучести для ЩГК. 1 — кривая, имеющая только восходящую ветвь; 2 — кривая с максимумом.

ший ( $2 \cdot 10^{-4}$  мол.%) возможно образование примесных комплексов.\* При увеличении концентрации  $Pb^{2+}$  происходит процесс преципитации, образование более крупных дефектов, которые являются менее эффективными стопорами для движения дислокаций, чем имевшиеся при  $C = 2 \cdot 10^{-4}$  мол.%. Кроме того, процесс преципитации "очищает" матрицу кристалла от более мелких примесных комплексов. Все это приводит к снижению предела текучести, т.е. к участку  $DE$  на зависимости  $\sigma_y(C)$  (рис. 1). Начиная с некоторой концентрации примеси (точка  $E$ , рис. 2) наряду со "старыми" преципитатами в матрице кристалла образуются и новые примесные комплексы, являющиеся дополнительными и, возможно, более эффективными препятствиями для движения дислокаций. Это приводит к росту предела текучести, т.е. к ветви  $EF$  на кривой  $\sigma_y(C)$  (рис. 2). Таким образом, участок  $EF$  соответствует участку  $AB$  на обычной концентрационной зависимости  $\sigma_y$  (рис. 1). При повышении температуры деформирования увеличивается растворимость примеси и при  $T = 673$  К аномальное поведение зависимостей  $\sigma_y(C)$  отсутствует (рис. 2, кривая 6).

Прямыми подтверждением предложенному объяснению служат картины декорирования, полученные ранее на  $NaCl:Pb$  при разных концентрациях примеси [12]. Действительно, при  $C \sim 10^{-4}$  и  $\sim 10^{-2}$  мол.% на поверхности кристалла наблюдалась гораздо большая концентрация декорирующих частиц, а значит, и примесных дефектов, чем при концентрации  $\sim 10^{-3}$  мол.%, соответствующей минимуму предела текучести (рис. 2).

В пользу приведенной интерпретации свидетельствует и наличие экстремума при  $C = 2 \cdot 10^{-3}$  мол.% примеси на концентрационной зависимости разности потенциалов, возникающей при микро-

\* Нами были использованы кристаллы  $NaCl:Pb$ , не подвергавшиеся закалке или другой обработке перед деформированием.




Рис. 2. Концентрационные зависимости предела текучести для кристаллов NaCl:Pb при разных температурах деформирования. Т, К: 1 — 77, 2 — 150, 3 — 220, 4 — 293, 5 — 373, 6 — 673.




Рис. 3. Концентрационные зависимости предела текучести для кристаллов NaCl:Ca при разных температурах деформирования. Т, К: 1 — 77, 2 — 150, 3 — 220, 4 — 293, 5 — 373, 6 — 673.  $\epsilon = 3.3 \cdot 10^{-5} \text{ с}^{-1}$ .

идентировании монокристаллов NaCl:Pb [13]. Предложенное объяснение подтверждается также фактом, что на кристаллах, содержащих хорошо растворимую в NaCl примесь Ca<sup>2+</sup>, нами были получены вполне обычные зависимости  $\sigma_y(C)$  (рис. 3).

## Список литературы

- [1] Сойфер Л.М. В сб.: Физика конденсированного состояния. Харьков: ФТИИТ. 1973. Вып. 2. С. 45–64.
- [2] Блистанов А.А., Тагиева М.М., Шаскольская М.П. В сб.: Дефекты в оптических монокристаллах. М.: Металлургия. 1976. № 88. С. 4–10.
- [3] Флейшер Р., Хиббард У. В кн.: Структура и механические свойства металлов. М., 1967. С. 85–127.
- [4] Андреев Т.А., Смирнов Б.И. // Проблемы прочности. 1971. № 10. С. 122–124.
- [5] Mitchell T.E., Heuer A.H. // Mat. Sci. Eng. 1977. V. 28. P. 81–97.
- [6] Frohlich F., Grau P., Suszynska M. // Phys. Stat. Sol. (a). 1976. V. 34. P. 165–173.
- [7] Шаркез И., Предводителев А.А. // Вестник МГУ, сер. 3. Физика и астрономия. 1981. Т. 22. С. 101–104.
- [8] Urusovskaya A.A., Darinskaya E.V., Voszka R., Jansky J. // Cryst. Res. and Tech. 1981. V. 16. P. 597–601.
- [9] Боярская Ю.С., Житару Р.П., Линте М.А. Связь между различными параметрами пластической деформации легированных кристаллов NaCl в интервале температур 77–773 К. Препринт ИФФ АН РМ. Кишинев, 1983.
- [10] Боярская Ю.С., Житару Р.П., Мураховский И.Е. Закономерности разупрочнения легированных кристаллов NaCl в интервале температур 4.2–293 К. Депонирована в ВИНТИ. № 3151–В91. 1991.
- [11] Boyarskaya Yu.S., Zhitaru R.P., Linte M.A. // Crys. Res. and Tech. 1984. V. 19. P. 101–109.
- [12] Линте М.А. Влияние точечных дефектов на микротвердость и другие параметры пластической деформации монокристаллов NaCl. Кандидатская диссертация. Кишинев. 1985. 1985. 240 с.
- [13] Боярская Ю.С., Кац М.С., Тюрин А.И., Палистрант Н.А. В сб.: Влияние дислокационной структуры на свойства металлов и сплавов. Тула, 1991. С. 25–31.

Институт прикладной физики  
АН Республики Молдова,  
Кишинев

Поступило в Редакцию  
18 мая 1993 г.