

ПЕРЕХОД МЕТАЛЛ-ДИЭЛЕКТРИК
В СИСТЕМЕ АНТИФЕРРОМАГНИТНЫХ
ПОЛУПРОВОДНИКОВ $V_xMn_{1-x}S$

© Г.А.Петраковский, Г.В.Лосева, Л.И.Рябинкина,
Н.И.Киселев, К.И.Янушкевич

Институт физики им. Л.В. Киренского
Сибирского отделения Российской академии наук,
660036 Красноярск, Россия
(Поступила в Редакцию 25 января 1996 г.)

Ранее [1,2] показано, что в системах антиферромагнитных полупроводников $Me_xMn_{1-x}S$ с ГЦК-решеткой α -MnS, созданных путем катионного замещения марганца в α -MnS 3d-металлом ($Me = Cr, Fe$), реализуются концентрационные переходы металл-диэлектрик (ПМД), которые сопровождаются изменением типа магнитного упорядочения. Были рассмотрены неупорядоченные системы, созданные на основе сульфидов с локализованным магнитным моментом MnS и MeS, находящихся в центре ряда моносульфидов 3d-металлов. Система твердых растворов $V_xMn_{1-x}S$ получена на основе MnS и VS (VS — парамагнитный полуметалл с высокотемпературным ПМД на краю ряда MeS [2]). Магнитные свойства составов с $0 < x \lesssim 0.5$ этой системы сообщены в [2], нейтронографические исследования — в [3].

В настоящей работе изучаются электрические свойства неупорядоченной системы твердых растворов $V_xMn_{1-x}S$ ($0 < x \lesssim 0.5$), а также возможность реализации ПМД.

Исследовались поликристаллические образцы системы $V_xMn_{1-x}S$, полученные по технологии α -MnS [2]. Согласно данным рентгеноструктурного анализа при 300 К, исследуемые составы имели кристаллическую структуру твердых растворов с ГЦК-решеткой типа α -MnS с параметром $(5.219-5.228) \pm 0.002 \text{ \AA}$.

Удельное электросопротивление твердых растворов системы изменено в области температур 80–300 К на образцах, имеющих форму параллелепипеда, отожженных в вакуумированных кварцевых ампулах при 1000°C в течение 2 h.

На рис. 1 представлены температурные зависимости $lg \rho(1/T)$ для системы $V_xMn_{1-x}S$ ($0.05 \lesssim x \lesssim 0.5$). Известно, что α -MnS является антиферромагнитным полупроводником ($T_N \sim 150$ К) с $\rho_{300\text{K}} \sim 10^2 \Omega \cdot \text{см}$ и $\rho_{80\text{K}} \sim 10^8 \Omega \cdot \text{см}$ и аномалией электросопротивления в области T_N , которая сопровождается уменьшением электросопротивления на шесть




Рис. 1. Температурные зависимости удельного электросопротивления системы $V_xMn_{1-x}S$.

x : 1 — 0.05, 2 — 0.1, 3 — 0.15, 4 — 0.2, 5 — 0.25, 6 — 0.3, 7 — 0.45, 8 — 0.5.

порядков, возрастанием энергии активации в парафазе на порядок до $\sim 0.3\text{ eV}$ [4].

Образцы системы $V_xMn_{1-x}S$ ($0 < x \lesssim 0.5$) сохраняют антиферромагнитный тип упорядочения с понижением T_N от 150 К ($x = 0$) до 125 К ($x \approx 0.5$) [2].

Катионное замещение марганца в α -MnS ванадием до $x \approx 0.05$ приводит к возрастанию величины удельного электросопротивления до $\rho_{300\text{ K}} \sim 10^5 \Omega \cdot \text{см}$ и $\rho_{80\text{ K}} \sim 10^{10} \Omega \cdot \text{см}$, при этом достигается максимальное значение ρ для системы. С возрастанием x от ~ 0.05 до ~ 0.15 удельное электросопротивление незначительно уменьшается в области температур 80–300 К, при этом температурный ход кривых $\lg \rho(1/T)$ для этих составов сохраняется и типичен для полупроводников. Энергия активации электронов проводимости ΔE в парафазе (150–250 К) уменьшается относительно величины ΔE для α -MnS в той же области температур и составляет $\sim 0.19\text{ eV}$. С понижением температуры $T < T_N$ в магнитоупорядоченной фазе наблюдается изменение наклона кривых $\lg \rho(1/T)$ и уменьшение энергии активации до $\sim 0.08\text{ eV}$, что позволяет предположить существование примесной проводимости перескокового типа в этой области температур [5].

Для составов с $0.2 \lesssim x \lesssim 0.3$ наблюдается возрастание проводимости и уменьшение энергии активации ΔE до $\sim 0.14\text{ eV}$ в парафазе ($T > T_N$).

Анализ магнитной фазовой диаграммы системы $V_xMn_{1-x}S$ ($0 < x < 0.5$), построенной на основе экспериментальных данных с при-




Рис. 2. Температурные зависимости удельного электросопротивления для $V_{0.45}Mn_{0.55}S$ (1) и $V_{0.5}Mn_{0.5}S$ (2).

влечением метода Монте-Карло [2], предполагает для $x > 0.2$ уменьшение величины антиферромагнитного обмена и зарождение слабого положительного обменного взаимодействия между ионами марганца и ванадия во второй координационной сфере.

При последующем возрастании x до ~ 0.5 наблюдается резкое падение электросопротивления на шесть порядков при 300 К и на десять порядков при 80 К относительно $x \sim 0.05$. Металлизация соединений с возрастанием $x > 0.2$ приводит к безактивационной проводимости ($\Delta E \sim 0.01$ еВ) для $x \gtrsim 0.45$. Концентрационный ход кривых $\lg \rho(1/T)$ для системы $V_xMn_{1-x}S$ свидетельствует о том, что смена типа проводимости полупроводник–полуметалл имеет место для составов в области $x_c \sim 0.5$, т. е. реализуется концентрационный ПМД типа перехода Андерсона, типичный для неупорядоченных систем [5].

Согласно [1, 2], смена типа антиферромагнитного порядка от второго к первому типу в системе $V_xMn_{1-x}S$ происходит при $x_{cr} \sim 0.3$, т. е. предшествует ПМД. Как сказано выше, замещение марганца в α -MnS железом и хромом также приводит к концентрационному ПМД в системах $Me_xMn_{1-x}S$ ($Me = Cr, Fe$) с изменением магнитных свойств.

На рис. 2 представлены температурные зависимости удельного электросопротивления для составов с $x \sim 0.45$ и ~ 0.5 . Из этого рисунка видно, что в области температур 150–180 К имеет место аномалия удельного электросопротивления, которая сопровождается изменением характера проводимости от полупроводникового до полуметаллического в парамагнитной фазе. Эта аномалия коррелирует с изменением магнитных свойств. Согласно измерениям обратной магнитной восприимчивости $1/\chi(T)$ в поле 4.5 кОе, для $x \simeq 0.45$ в этой области температур наблюдается изменение наклона в температурной зависимости $1/\chi(T)$, при этом парамагнитная температура Кюри уменьшается по абсолютной величине с понижением температуры и составляет $\Theta = -330$ К в области $T < \sim 180$ К и $\Theta = -570$ К при $T > 180$ К. Для состава с $x \simeq 0.5$ изменение магнитных свойств в этой области температур значительно слабее.

Таким образом, в системе $V_xMn_{1-x}S$ для $0 < x \lesssim 0.5$ реализуется ПМД по концентрации при $x_c \sim 0.5$, которому, согласно [2], предшествует изменение типа антиферромагнитного порядка при $x_{cr} \simeq 0.3$. Для составов с $0.4 < x \lesssim 0.5$ можно предположить существование ПМД по температуре, который реализуется в парамагнитной фазе. Для подтверждения этого предположения проводятся дополнительные исследования.

Работа выполнена при финансовой поддержке Красноярского краевого фонда науки.

Список литературы

- [1] Petrakovskii G.A., Loseva G.V., Ryabinkina L.I., Aplesnin S.S. J. Magn. Mater. **140–144**, 147 (1995).
- [2] Петраковский Г.А., Аплеснин С.С., Лосева Г.В., Рябинкина Л.И., Янушкевич К.И., Баанов А.В. ФТТ **35**, 8, 2225 (1993).
- [3] Burlet P. Le titre de docteur es-sciences physiques. De L'Université de Grenoble (1968). 94 p.
- [4] Ryabinkina L.I., Loseva G.V. Phys. Stat. Sol. (a) **150**, 2, k23 (1995).
- [5] Мотт Н., Дэвис Э. Электронные процессы в некристаллических веществах. М. (1982). Т. 1. 366 с.