

01;05.3

©1994

# СИНТЕЗ КЕРАМИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА СО СТРУКТУРНЫМ ФАЗОВЫМ ПЕРЕХОДОМ В ВЧ ПОЛЕ

*Ю.И.Бохан, И.А.Шкроб*

В настоящее время повышенный интерес привлекают новые методы синтеза керамических материалов. Это связано, во-первых, с возможностью получения веществ с заданной стехиометрией, во-вторых, с получением веществ, которые затруднительно или невозможно получить традиционными методами синтеза. К одним из таких методов относится синтез керамических материалов в высокочастотном поле [1]. К преимуществам такого метода синтеза следует отнести низкие энергозатраты на единицу продукта и возможность соблюдения стехиометрии состава продуктов. Кроме того, с научной точки зрения механизм синтеза в высокочастотном (ВЧ) поле имеет существенные особенности по сравнению с традиционным [1,2].

В предыдущей работе [2] была предложена термодинамическая модель синтеза  $\text{BaTiO}_3$  в ВЧ поле. Особенностью этой модели было отсутствие влияния ВЧ поля на изменение состояния  $\text{BaTiO}_3$  вблизи точки фазового перехода. К тому же рассматривался только переход II рода, хотя в  $\text{BaTiO}_3$  при  $T \approx 400$  К происходит фазовый переход I рода. Таким образом, учет влияния ВЧ поля сводился к различию в значениях  $\varepsilon$  при различных температурах.

В настоящей работе исследуется влияние ВЧ поля на химическую реакцию образования вещества, обладающего переходом в состояние несобственного сегнетоэлектрика. Такая модель позволяет сделать вывод не только о действии ВЧ поля на твердофазную реакцию синтеза, но и о влиянии появления ниже точки фазового перехода параметра, не связанного напрямую с поляризацией. Это позволит определить ограничения на возможный механизм синтеза в ВЧ поле.

Действуя аналогично [2], запишем потенциал Гиббса синтезируемого материала в виде

$$\Delta G(T) = G_0(T) + G_1(E, T),$$

$$G_1(E, T) = \frac{\alpha}{2}\eta^2 + \frac{\beta}{4}\eta^4 + \frac{\gamma}{6}\eta^4 - \frac{1}{2}a\eta^2 E^2 - \frac{1}{2}\kappa E^2, \quad (1)$$

где  $G_0(T)$  — потенциал Гиббса продукта без учета степенной свободы, активных в фазовом переходе;  $G_1(E, T)$  — часть потенциала Гиббса, описывающая фазовый переход с параметром порядка  $\eta$ <sup>[5]</sup>;  $\alpha, \beta, \gamma$  — параметры разложения; значения параметров  $a, \kappa$  — для несегнетоэлектрических переходов. Поэтому по порядку величины  $\alpha, \beta, \gamma$  оценивались по величине температурного гистерезиса при фазовом переходе:  $T_k - T_c = 25$ ,  $T_c \approx 500$  К. Это дало значения  $\alpha \approx 10^{-4}$ ,  $\beta \approx -10^{-4}$ ,  $\gamma \approx 10^{-6}$ , что соответствует общим закономерностям для фазовых переходов такого типа<sup>[5]</sup>. Величина  $a$  оценивалась по сдвигу  $T_k$  в поле с напряженностью  $E \approx 10^5$  В/см. Известно, что в таких полях в зависимости от знака  $a$  сдвиг  $T_k$  не превышает 100 К<sup>[3]</sup>. Считая, что сдвиг  $T_k$  за счет поля составляет  $\approx 75$  К для  $a$ , получаем оценку  $\approx 5 \cdot 10^{-13}$ . С использованием значений необходимых параметров рассчитывалось  $\Delta G(T)$ ,  $k = \exp\{-\Delta G(T)/RT\}$  — относительная скорость твердофазной реакции<sup>[2]</sup>. Оказалось, что влияние ВЧ поля вплоть до  $E \approx 10^5$  В/см незначительно и не оказывает действия на характер реакции. Это связано с тем, что вклад  $G_1(E, T)$  в  $\Delta G(T)$  мал и составляет  $\approx 3\%$  от  $G_0(T)$ . Таким образом, можно утверждать, что наличие в системе несобственного фазового перехода не оказывает заметного влияния на термодинамику реакции синтеза в ВЧ поле. Это позволяет предположить, что основное влияние ВЧ поля носит чисто электромагнитный характер и связано с наличием у продукта спонтанной поляризации, как в случае  $\text{BaTiO}_3$ , или с другими чисто электрическими свойствами.

Авторы выражают признательность В.Шуту за проведение расчетов и полезные дискуссии.

### Список литературы

- [1] Бердов Г.И., Тюленева В.И., Полев С.А., Кузнецова Е.А. // Изв. вузов. Химия и хим. технология. 1986. Т. 29. В. 7. С. 25–27.
- [2] Боган Ю.И. // ДАН Беларуси. 1992. Т. 36. В. 5. С. 422–425.
- [3] Физика сегнетоэлектрических явлений / Под ред. Г.А. Смоленского. Л., 1985. 396 с.
- [4] Третьяков Ю.Д. Твердофазные реакции. М., 1978. С. 290.
- [5] Струков Б.А., Леванюк А.П. Физические основы сегнетоэлектрических явлений в кристаллах. М., 1983. 240 с.

Институт физики  
твердого тела и полупроводников  
Витебское отделение, Беларусь

Поступило в Редакцию  
6 февраля 1994 г.