

02;07;11;12

©1995

# ФОТОСТИМУЛЯЦИЯ ДИФУЗИИ АТОМОВ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ В ПРИПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЯХ ЗОЛОТА

*Э.Я.Зандберг, М.В.Кнатько, В.И.Палеев,  
И.Д.Пелехатый, М.М.Сущих*

Интерес к изучению фотостимулированных процессов в адсорбционных системах вызван не только необходимостью выяснения механизмов действия света, но и возможностью получения труднодоступных характеристик адсорбционных систем [<sup>1</sup>], а также перспективой разработки эффективных технологий нанесения пленочных покрытий требуемой оптической стойкости.

До сих пор наибольшее внимание уделялось изучению в адсорбционных системах фотохимических реакций (см., например, обзоры [<sup>2,3</sup>]). Влияние облучения на транспортные процессы на поверхности и в приповерхностных слоях твердого тела изучалось мало и в основном находится в стадии обнаружения этого эффекта. Он был замечен в монослойной пленке графита на иридии, интеркалированной атомами [<sup>4</sup>], при воздействии света видимого диапазона длин волн и объяснен фоторазрывом связей графитовой пленки с иридием, увеличивающим концентрацию каналов для миграционных перемещений атомов Cs между поверхностями пленки и металла [<sup>4,5</sup>]. В ряде работ ([<sup>6,7</sup>] и др.) наблюдалось нетепловое увеличение давления паров щелочных металлов в стеклянных ячейках с силановым покрытием под действием нерезонансного света слабой интенсивности, объясненное усилением диффузии атомов щелочных металлов в пленке с последующей их фотодесорбицией. В нескольких работах была зарегистрирована фотостимулированная диффузия примесей в объеме кремния. В [<sup>8</sup>] путем фотогенерации дефектов определенного вида усиливали диффузию в кремнии атомов бора.

В исследованиях фотовоздействия на реакции ассоциации атомов M щелочных металлов с атомами галогенов на поверхности металлов [<sup>9</sup>] с помощью высокочувствительного поверхностно-ионизационного детектирования атомов M [<sup>10</sup>] при переходе к адсорбенту — золоту были обнаружены изменения токов ионов M<sup>+</sup> под действием видимого света малой интенсивности, которые, как будет показано ниже,

вызываются усилением диффузии атомов М из приповерхностных слоев золота на его поверхность и, начиная с некоторых покрытий, — с поверхности в объем металла.

Первоначально золото было выбрано в качестве адсорбента из-за характерной спектральной зависимости поглощения им света [11], при сопоставлении которой со спектральными характеристиками фотостимулированных эффектов можно судить о механизме светового воздействия. Очень важной особенностью золота при изучении фотовоздействия на транспортные процессы в нем примесных атомов М оказалась его способность эффективно растворять атомы щелочных металлов и образовывать с ними сплавы [12].

Поверхностная ионизация атомов М с образованием ионов  $M^+$  — высокочувствительный способ исследования изменений в диффузионных процессах этих атомов в металлах под влиянием внешних воздействий. Токи ионов пропорциональны концентрации  $N$  атомов М на поверхности [13], которая изменяется при изменении скоростей диффузионных процессов. Собственная термоионная эмиссия примесных к металлам атомов М (дифундирующих из объема на поверхность и ионизирующихся на ней путем поверхностной ионизации [13]) включает диффузию как первую стадию процесса; атомы М из внешних потоков к поверхности, адсорбированные на ней, могут проникать в приповерхностные слои металла, когда их концентрация на поверхности превышает концентрацию в этих слоях; при увеличении скорости внедрения атомов в глубь металла, ток ионов  $M^+$  уменьшается.

Таким образом, о воздействии света на диффузионные процессы можно судить по разности токов  $\Delta I$  ионов  $M^+$  собственной термоионной эмиссии и поверхностной ионизации внешних потоков атомов М в условиях освещения поверхности адсорбента и без него. Этот способ применен в настоящей работе для исследования влияния света на диффузию в золоте атомов Na, K и Cs. Случай Na исследован наиболее подробно.

Адсорбентами были прямонакаливаемые пропусканием тока золотые ленты размерами  $60 \times 2.5 \times 0.03$  мм чистоты 99.99%. Токи  $I$  измеряли масс-спектрометрически (лента служила источником ионов, как в [1]). Ленты предварительно подвергали очистке от примесных атомов М путем длительной тепловой обработки в вакууме при температурах  $T$ , близких к  $T$  плавления. В результате очистки происходила перестройка структуры образцов, существенно уменьшилась объемная концентрация атомов М и очищалась поверхность; ленты становились эмиссионно однородными [13] и имели работу выхода  $\varphi = 4.7 \pm 0.1$  eV. В последующем кон-




Рис. 1. Спектральные зависимости поглощения света золотом  $\Delta R(h\nu)$  при  $T \sim 300$  К: 1 — спектр поглощения света золотом [11]; 2 — спектр поглощения света золотой лентой, экспонированной в потоке Na, после неполной термической очистки; 3 — то же самое после дополнительного напыления Na на поверхность ленты.

центрацию примесных атомов М в объеме и на поверхности лент варьировали путем посыпки потоков атомов М из кнудсеновских испарителей и дополнительной термообработки в вакууме.

Ленты освещали монохроматизированным светом ртутной лампы; интенсивность его у поверхности была  $< 60$  мВт/см<sup>2</sup>, свет вызывал нагревание ленты на  $\Delta T < 1^\circ$ , не обнаруживаемое при пирометрировании.

Дополнительно к определениям  $\Delta I$  следили за поглощением света золотом при разной концентрации в нем атомов М. Для этого измеряли изменения сопротивления  $R$  лент при комнатных  $T$ , вызываемые их освещением. С помощью мостовой схемы была реализована возможность измерений  $\Delta R \geq 1\mu\Omega$  (при  $R \approx 0.1\Omega$ ). График 1 на рис. 1 показывает, что  $\Delta R(\lambda)$  очищенных лент при  $h\nu$  в пределах до 2.6–2.8 еВ совпадает с известными в литературе спектральными зависимостями поглощения света золотом. Это указывает на правомочность суждения о поглощении света золотом по величинам  $\Delta R$ , на возможность калибровки поглощения по величинам  $\Delta R$ , а также на зеркальность поверхности золота.




Рис. 2. Спектральные зависимости ионных токов от примесных к золоту атомов Na(0) и K(+) при  $T = 1150$  К.

В первых же опытах было замечено значительное увеличение термоионной эмиссии под действием света (рис. 2). Абсолютная величина  $\Delta I$  зависела от начальной концентрации атомов M в золоте, от температуры T ленты, а также от интенсивности света и энергии квантов. Если бы рост тока вызывался нагреванием ленты светом, то в случае Na для увеличения тока вдвое при  $T = 1140 - 1150$  К потребовалось бы увеличение T на  $18^\circ$ , что легко было бы измерить пирометром. Однако  $\Delta T$  была меньшей  $1^\circ$ . Это, а также линейная зависимость  $\Delta I$  от интенсивности света указывают на нетепловую природу светового воздействия.

На вид спектральных зависимостей поглощения света  $\Delta R(\lambda)$  существенно влияло, начиная с  $h\nu = 2.6 - 2.8$  eV, увеличение объемной концентрации атомов M (графики 2 и 3 на рис. 1). Чем больше объемная концентрация атомов M, тем большее величина дополнительного поглощения (его можно найти как разность между графиком 1 на рис. 1 для чистого золота и золота с примесью атомов M). Именно в области более сильного поглощения света всегда происходит усиление токов термоионной эмиссии (рис. 2) — в синем и ультрафиолетовом диапазонах.




Рис. 3. Зависимость  $\Delta I$  ионов  $\text{Na}^+$  от величины потока атомов  $\text{Na}$  из испарителя на поверхность ленты.  $T = 1150 \text{ K}$ ;  $\lambda = 360 \text{ nm}$ .

При посыпке на поверхность ленты потоков атомов из испарителей измеряемый ток  $I$  представляет сумму токов собственной термоионной эмиссии и поверхностной ионизации этих потоков. При некоторых критических потоках и соответственно критических покрытиях  $\theta_k$  поверхности ленты освещение ее светом с длинами волн в диапазоне дополнительного поглощения (рис. 1) вызывает не увеличение тока, а его уменьшение (рис. 3). Работа выхода поверхности остается при этом неизменной (4.7 eV). Величина потока, необходимого для образования критического покрытия  $\theta_k$ , зависит от  $T$  ленты и от начальной объемной концентрации атомов  $M$ . При включении потока атомов наблюдается усиление собственной термоионной эмиссии и увеличение дополнительного поглощения света относительно бывших до его включения. Из совокупности всех этих фактов следует, что свет вызывает фотостимулированное увеличение диффузии атомов  $M$  с поверхности золота в его объем.

Усиление светом термоионной эмиссии не вызывалось тепловым его воздействием и не связано с увеличением коэффициента поверхностной ионизации атомов  $M$  при освещении ленты: при ионизации атомов  $K$  и  $Cs$  на золоте этот коэффициент равен единице и в отсутствие освещения, а термоионная эмиссия этих элементов при освещении возрастает. Поэтому увеличение тока связано с из-

менением условий диффузионного выхода атомов М на поверхность из приповерхностных слоев золота и обязано особенностям растворения атомов М в золоте. Известно, что равнопропорциональный расплав CsAu является аналогом расплава щелочно-галоидной соли, т. е. имеет ионное строение  $Cs^+Au^-$  [14], а в золотых пленках с добавкой атомов Na наблюдаются особенности в электропереходе частиц [15]. Можно предположить, что освещение приводит к нейтрализации ионов  $M^+$  в объеме золота и тем самым усиливает выход атомов щелочных металлов на поверхность. В пользу такого предположения свидетельствует тот факт, что в исследованиях фотопроцессов на подложках из W [16] и из Ir [9] с той же чувствительностью детектирования атомов щелочных металлов мы не замечали влияния освещения на собственную термоионную эмиссию этих металлов.

Работа выполнена при поддержке Международного научного фонда, грант R4G000.

### Список литературы

- [1] Zandberg E.Ya., Knat'ko M.V., Paleev V.I., Sushchikh M.M. // Proc. SPIE. 1990. V. 1440. P. 292–302.
- [2] Zhou X.L., Zhu X.Y., White J.M. // Surf. Sci. Rep. 1991. V. 13. N 3–6. P. 77–220.
- [3] Ho W. // Surf. Sci. 1994. V. 299/300. P. 996–1007.
- [4] Зандберг Э.Я., Кнат'ко М.В., Палеев В.И. // Письма в ЖТФ. 1986. Т. 12. В. 7. С. 388–393.
- [5] Кнат'ко М.В., Палеев В.И., Потехина Н.Д. // ЖТФ. 1989. Т. 59. № 1. С. 154–160.
- [6] Gozzini A., Mango F., Xu Z. и др. // Nuovo Cimento D. 1993. V. 15. P. 709.
- [7] Mariotti E., Atutov S., Meucci M., Bicchi P., Marinelli C., Moi L. // Chem. Phys. 1994. V. 187. N 1–2. P. 111–115.
- [8] Итальянцев А.Г., Лойко Н.Н. // Письма в ЖТФ. 1994. Т. 20. В. 23. С. 26–30.
- [9] Зандберг Э.Я., Кнат'ко М.В., Палеев В.И., Сущих М.М. // Письма в ЖТФ. 1993. Т. 19. В. 3. С. 37–40.
- [10] Зандберг Э.Я. // ЖТФ. 1995. Т. 65. В. 9. С. 1–38.
- [11] Irani G.B., Huen T., Wooten F. // J. Opt. Soc. Am. 1971. V. 61. N 1. P. 128–129; Johnson P.B., Christy R.W. // Phys. Rev. B. 1972. V. 6. N 12. P. 4370–4379.
- [12] Дриц М.Е., Зусман Л.Л. Сплавы щелочных и щелочноземельных металлов: Справочник. Металлургия, 1986. 248 с.
- [13] Зандберг Э.Я., Ионов Н.И. Поверхностная ионизация. М.: Наука, 1969. 432 с.
- [14] Evans R., Telo da Gama M.M. // Phil. Mag. 1980. V. B41. N 3. P. 351–356.
- [15] Hummel R.E., De Hof R.T., Matts-Goho S., Goho W.M. // Thin Solid Films. 1981. V. 78. P. 1–14.
- [16] Зандберг Э.Я., Кнат'ко М.В., Палеев В.И., Сущих М.М. // Хим. физика. 1994. Т. 13. В. 3. С. 57–66.