

06.2;06.3;07;12

**ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ
ФОТООТВЕТА И УСИЛЕНИЯ ФОТОТОКА
ГИБРИДНОЙ ИЗОТИПНОЙ
ГЕТЕРОСТРУКТУРЫ p -InP- p -InGaAs
С ДИОДОМ ШОТТКИ Pd- p -InP**

© С. В. Слободчиков, Е. В. Руссу, Х. М. Салихов

В ранее опубликованном сообщении [1] были изложены некоторые результаты исследования фотоэлектрических характеристик гибридной изотипной гетероструктуры p -InP- p -InGaAs с диодом Шоттки Pd- p -InP при комнатной температуре, где показана перспективность использования ее для решения двойкой задачи — детектирования водорода и ближнего ИК излучения.

В настоящей работе представлены результаты температурных измерений ($T = 106$ – 300 К) фотоответа и коэффициента усиления фототока, позволяющие прояснить особенности процесса усиления и, в частности, изменение фототока без смещения и соответственно коэффициента усиления в зависимости от электрических характеристик элементов структуры. Образцы для исследования создавались по технологии, кратко описанной в [1]. Кроме того, дополнительно были измерены образцы с заменой барьера контакта Pd на омический Ag+5%Zn. На рис. 1, а представлена типичная кривая фототока без смещения в температурном интервале $T = 106$ – 300 К для одного из образцов p -InP- p -In_{0.53}Ga_{0.47}As с диодом Шоттки Pd- p -InP; аналогичен вид кривой с омическими контактами Ag + 5%Zn. Кривые зависимости как фототока $I_{\phi_0} = f(T)$, так и напряжения холостого хода $U_{xx} = f(T)$ имеют необычный колоколообразный вид с максимумом примерно в интервале 240–250 К. Естественно было бы ожидать падения I_{ϕ_0} и U_{xx} с ростом температуры в связи с изменением параметров барьера, разделяющего неравновесные электронно-дырочные пары, уменьшения длины диффузационного смещения и увеличения темновых токов. Между тем, как видно из рис. 1, б, в зависимости $I_{\phi_0} = f(\frac{1}{T})$ в восходящей части кривой (рис. 1, а) наблюдается экспоненциальный участок в пределах почти 1.5 порядков величины с энергией активации ≈ 0.1 эВ. В работе [2] при исследовании температурной зависимости времен жизни дырок и электронов в p - и n -InP отмечалась существенная роль




Рис. 1. а — температурная зависимость фототока (без смещения) $I_{\phi 0}$ и напряжения холостого хода U_{xx} ; б — зависимость $\lg I_{\phi 0} = f(10^3/T)$.




Рис. 2. Энергетическая схема уровней p -InP [2].

центров $E_{f2} = 0.13 eV$ в механизмах захвата и рекомбинации носителей. В этой связи есть основания считать, что в эквивалентной цепи гибридной структуры объем образца и прежде всего слой истощения в p -InP у гетеробарьера




Рис. 3. Температурная зависимость коэффициента усиления фототока ($U = 13$ В).

и частично нейтральная область оказывают определяющее влияние на величину фототока. Изменение фототока оказывается связанным с изменением кинетики рекомбинации на уровне E_{f2} . При низких температурах, когда $E_{f2} \ll E_F$ (E_F — уровень Ферми, рис. 2 [2]), неравновесные фотоэлектроны захватываются пустыми центрами и эффективно рекомбинируют с тепловыми дырками, что приводит к малому времени жизни fotoносителей и соответственно к малому фототоку. Рост температуры приводит к заполнению тепловыми электронами центров E_{f2} и возрастанию времени жизни неравновесных носителей $\tau_n \sim I_{\phi} \sim \exp(-\frac{E_{f2}}{kT})$. Спадающая часть кривой рис. 1, а при температурах, близких к комнатной, как показывают оценки, связана с преобладанием межзонной излучательной рекомбинации. Температурный ход коэффициента усиления в основном определяется температурным изменением фототока без смещения. На рис. 3 представлена зависимость коэффициента усиления фототока от температуры для одного из типичных образцов изотипной гетероструктуры с диодом Шоттки Pd-p-InP при фиксированном напряжении смещения $U = 13$ В. Резкое падение усиления начинается в области роста фототока I_{ϕ} и достигает минимального значения в максимуме I_{ϕ} . При этом коэффициенты усиления при низких температурах достигают значений $4 \cdot 10^3$, а при близких к комнатным ~ 200 . Процесс усиления fotoответа в изученной гибридной изо-

типной гетероструктуре с диодом Шоттки (или без него) при обратном смещении характеризуется двумя основными факторами. Во-первых, модуляцией высоты гетеробарьера p -InGaAs- p -InP, когда световые импульсы открывают "затвор", что приводит к росту как фототока, так и темнового тока. Во-вторых, изменением величины фототока в слое истощения p -InP из-за наличия уровней захвата и, в частности, уровня $E_{f2} = 0.11$ эВ. Учет обоих этих факторов, меняющихся с изменением температуры, приводит к сложной температурной зависимости коэффициента усиления. В то же время выявляется возможность оптимизации рабочей температуры при практическом использовании гетероструктуры для детектирования ближнего ИК-излучения.

Список литературы

- [1] Слободчиков С.В., Руссу Е.В., Салихов Х.М., Мередов М.М., Языкова А.И. // Письма в ЖТФ. 1995. Т. 21. В. 19. С. 50–54.
- [2] Kovalevskaya G.G., Slobodchikov S.V. // Phys. Stat. Sol. 1968. V. 30. P. 441.

Физико-технический институт
им. А.Ф.Иоффе РАН
С.-Петербург

Поступило в Редакцию
25 июля 1996 г.