

- [1] Brinkmann D. // Physica C. 1988. V. 153—155. P. 737—738.  
[2] Bottyan L., Molnar B., Nagy D. L., Szucz I. S., Toth J., Dengler J., Ritter G., Schober J. // Phys. Rev. B. 1988. V. 38. N 16. P. 11373—11381.  
[3] Zhang H., Wang G. M., Zhang Q. R. // Phys. Lett. A. 1989. V. 138. N 9. P. 517—522.  
[4] Мастеров В. Ф., Насрединов Ф. С., Серегин П. П. // Сверхпроводимость: физика, химия, технология. 1990. Т. 3. N 3.  
[5] Stadnik Z. M., Stroink G., Dunlap R. A. // Phys. Rev. B. 1989. V. 39. N 13. P. 9108—9112.  
[6] Alp E. E., Soderholm L., Shenoy G. K., Hinks D. C., Cappone D. W., Zhang H. K., Dunlap B. D. / Phys. Rev. B. 1987. V. 36. N 16. P. 8910—8913.  
[7] Hodges J. A., Imbert P., Marimon da Cunha J. B., Hammann J., Vincent E., Sanchez J. P. // Physica C. 1988. V. 156. N 1. P. 143—156.  
[8] Hodges J. A., Imbert P., Marimon de Cunha J. B., Sanchez J. P. // Physica C. 1989. V. 160. N 1. P. 49—54.  
[9] Gubbens P. C. M. // J. Magn. and Magn. Mater. 1988. V. 76—77. P. 615—616.  
[10] Hodges J. A. e. a. // Sol. St. Comm. 1987. V. 64. N 9. P. 1209—1211.  
[11] Dezsí I., Pattyn H., Verbiest E., van Rossum M. // Phys. Rev. B. 1989. V. 39. N 10. P. 6321—6324.  
[12] Lyubutin I. S., Terziev V. G., Dmitrieva T. V., Gor'kov V. P. // Phys. Lett. A. 1989. V. 137. N 3. P. 144—148.

Физико-технический институт  
им. А. Ф. Иоффе АН СССР  
Ленинград

Поступило в Редакцию  
24 апреля 1990 г.

УДК 548.0.539.3 : 5

© Физика твердого тела, том, 32, № 11, 1990  
Solid State Physics, vol. 32, N 11, 1990

## ВЛИЯНИЕ СОСТОЯНИЯ ПРИМЕСИ НА СКОРОСТНУЮ ЗАВИСИМОСТЬ ПРЕДЕЛА ТЕКУЧЕСТИ МОНОКРИСТАЛЛОВ NaCl : Ca

Ю. С. Боярская, Р. П. Житару, Н. А. Палистрант

На кристаллах NaCl, легированных двухвалентными катионными примесями, обнаружен аномальный ход скоростной зависимости предела текучести  $\tau_{тек}$  [1, 2] и высказано предположение, что это явление связано с разбиением примесных комплексов движущимися дислокациями (помимо, эти комплексы являются более сильными препятствиями для движения дислокаций, чем вновь возникающие, более мелкие дефекты; в результате происходит разупрочнение кристалла, т. е. уменьшение  $\tau_{тек}$ ). Если это предположение справедливо, то на кристаллах, подвергнутых специальной термообработке, приводящей к разрушению примесных агрегатов и преципитатов, следует ожидать отсутствия аномального поведения  $\tau_{тек}$ .


Влияние закалки на предел текучести кристаллов NaCl : Ca,  
деформированных при 100 °C

$a$ , $c^{-1}$	$C = 3.65 \cdot 10^{-3}$ мол. %		$C = 1.6 \cdot 10^{-1}$ мол. %	
	$\Delta\tau_{тек}$ , кг/мм <sup>2</sup>	$\Delta\tau_{тек}/\tau_{тек}^0$ , %	$\Delta\tau_{тек}$ , кг/мм <sup>2</sup>	$\Delta\tau_{тек}/\tau_{тек}^0$ , %
$1.66 \cdot 10^{-5}$	—0.26	26.5	—0.88	58.6
$6.6 \cdot 10^{-5}$	0.6	63.7	—0.22	14.4
$3.4 \cdot 10^{-4}$	0.52	53.0	—0.31	20.8
$1.66 \cdot 10^{-3}$	0.45	45.0	—0.1	7.3
$33.4 \cdot 10^{-3}$	0.9	100.0	0.36	30.5

Для выяснения этого вопроса в настоящей работе изучено влияние предварительной закалки кристаллов NaCl : Ca на скорость зависимость предела текучести. Исследовались образцы, содержащие  $3.65 \cdot 10^{-2}$  и  $1.6 \cdot 10^{-1}$  мол. % примеси. Образцы нагревались до  $600^{\circ}\text{C}$ , выдерживались при этой температуре 3 ч, затем закаливались охлаждением на воздухе. В работе [3] на кристаллах NaCl : Ca получены результаты, свидетельствующие о разбиении примесных комплексов при подобной термообработке: измерение концентрации диполей ион примеси— катионная вакансия показало, что этот параметр существенно возрастает после закалки.

Одноосное сжатие предварительно закаленных образцов, а также образцов, не подвергшихся термообработке, проводилось вдоль оси [001] на машине «Instron» в интервале скоростей  $8 \cdot 10^{-6}$ — $1.7 \cdot 10^{-3} \text{ c}^{-1}$ . Темпера-

тура деформирования равнялась  $100^{\circ}\text{C}$ , так как при этой температуре при обеих концентрациях примеси наблюдалась ранее аномальная зависимость  $\tau_{\text{тек}}(\dot{a})$  ( $\dot{a}$  — скорость сдвиговой деформации) [2]. До начала деформирования образец выдерживался при этой температуре  $\sim 30$  мин. Исследования показали, что закалка оказывает существенное влияние на предел



Зависимость предела текучести от скорости сдвиговой деформации для необработанных (1, 2) и предварительно закаленных (3, 4) кристаллов NaCl : Ca.

Температура деформирования  $100^{\circ}\text{C}$ . Концентрация примеси  $3.65 \cdot 10^{-2}$  (1, 3),  $1.6 \cdot 10^{-1}$  (2, 4).

текучести. В таблице приведены изменения этого параметра ( $\Delta \tau_{\text{тек}} = \tau_{\text{тек}} - \tau_{\text{тек}}^0$ , где  $\tau_{\text{тек}}^0$ ,  $\tau_{\text{тек}}$  — значения предела текучести для незакаленных и закаленных образцов) вследствие закалки. Видно, что при наименьшей скорости деформирования на образцах обоего типа проявляется разупрочнение, ярче выраженное для кристаллов, содержащих большую концентрацию примеси. Этот результат хорошо согласуется с данными, полученными на NaCl : Ca при микроиндицировании [3]; отметим, что скорость микроиндицирования при стандартных измерениях  $\sim 1$  мкм/с, т. е. очень близка к наименьшей скорости, используемой в настоящей работе. Наблюдаемое в работе [3] разупрочнение было связано с разбиением примесных скоплений, преципитатов на более мелкие комплексы, диполи. Однако деформирование кристаллов с другими скоростями (см. таблицу) показывает, что при повышении скорости деформации эффект разупрочнения либо сразу сменяется эффектом упрочнения ( $C = 3.65 \cdot 10^{-2}$  мол. %), либо вначале уменьшается и затем переходит в эффект упрочнения ( $C = 1.6 \cdot 10^{-1}$  мол. %). Эффекты разупрочнения и упрочнения легированных щелочно-галоидных кристаллов вследствие закалки были обнаружены в работах [4, 5] и [6] соответственно. Оба эффекта были выявлены в NaCl : Ca в зависимости от предыстории образцов [7]. Высказано мнение, что наблюдаемые явления связаны с изменением состояния примеси при закалке, в частности с распадом преципитатных выделений [7], разбиением примесных комплексов на более мелкие [5]. Поэтому можно заключить, что данные (см. таблицу) свидетельствуют об изменении состояния примеси в исследуемых кристаллах при их закалке. Конечно, необходимы прямые эксперименты, позволяющие контролировать состояние примеси в кристаллах, но это предмет самостоятельной работы.

На рисунке представлены скоростные зависимости предела текучести исследуемых кристаллов, полученные для закаленных образцов и для образцов, не подвергшихся термообработке. Видно, что на необработанных образцах наблюдается аномальное поведение зависимости  $\tau_{\text{тек}}(\dot{a})$  — паде-

ние  $\tau_{\text{тек}}$  при больших скоростях деформации. На кристаллах, подвергнутых предварительной закалке, аномалия в этой области скоростей отсутствует, вместо падения предела текучести наблюдается четко выраженный подъем (кривые 3, 4). Таким образом, можно заключить, что изменение состояния примеси, вызванное термообработкой, приводит к исчезновению аномального поведения предела текучести при высоких скоростях деформирования. Учитывая, что характерным процессом, имеющим место при закалке легированных кристаллов, является разбиение крупных примесных комплексов или преципитатов на более мелкие, представляется возможным сделать вывод, что полученные в настоящей работе данные подтверждают высказанное ранее предположение [2] о природе аномалии  $\tau_{\text{тек}}$ . В работе [8] в определенном интервале скоростей деформирования наблюдалась аномальная скоростная зависимость деформирующего напряжения в кристаллах KCl и KBr. В этой же области скоростей обнаружена скачкообразность деформации [9]. Авторы [8] считают, что аномальная скоростная чувствительность деформирующего напряжения связана с особенностями процесса размножения подвижных дислокаций при скачкообразной деформации (аномальное поведение наблюдается тогда, когда при каждом акте лавинообразного размножения образуется количество дислокаций, превышающее необходимое для данного мгновенного значения  $\dot{\epsilon}$ ). Подобное объяснение вряд ли применимо к наблюдаемому в настоящей работе аномальному поведению предела текучести (см. рисунок), так как полученные нами кривые деформации кристаллов NaCl не обладали скачкообразным характером.

Примечательным является тот факт, что на закаленных кристаллах (кривые 3, 4) скоростная чувствительность  $a\tau_{\text{тек}}/a \ln \dot{\epsilon}$  существенно меняется в зависимости от скорости деформирования, причем закономерности этого изменения четко повторяются для обеих исследованных концентраций примеси. Для объяснения этих особенностей необходима постановка дальнейших экспериментов, выходящих за рамки настоящей работы.

#### Список литературы

- [1] Boyarskaya Yu. S., Zhitaru R. P., Murachovsky I. E., Palistrant N. A. // Collected abstracts of 12 European crystallographic meeting. V. 1. Moscow, 1989. P. 302—303.
- [2] Боярская Ю. С., Житару Р. П., Палистрант Н. А. // ФТТ. Т. 32. № 3. С. 769—772.
- [3] Boyarskaya Yu. S., Zhitaru R. P., Linte M. A. // Cryst. Res. and Technol. 1982. V. 17. № 10. P. 1283—1293.
- [4] Тагиева М. М., Гайдученко В. Ф., Шаскольская М. П. // Дефекты в оптических монокристаллах. М., 1976. С. 10—17.
- [5] Блистанов А. А., Гусев Э. Б., Добржанский Г. Ф. и др. // Динамика дислокаций. Харьков, 1968. С. 470—480.
- [6] Кожогулов О. Ч., Кожогулова А. Б., Макаров В. П., Шалпыков А. // Физические свойства неметаллических кристаллов. Фрунзе, 1981. С. 39—44.
- [7] Шаркез И., Предводителев А. А. // Кристаллография. 1977. Т. 22. № 4. С. 784—791.
- [8] Bengus V. Z., Komnik S. N., Tabachnikova E. D. // ФТТ. 1969. Т. 11. № 7. С. 1774—1778.
- [9] Komnik S. N., Bengus V. Z., Lyak E. D. // Phys. St. Sol. 1967. V. 19. P. 533—541.

Институт прикладной физики  
АН МССР  
Кишинев

Поступило в Редакцию  
28 декабря 1989 г.  
В окончательной редакции  
14 мая 1990 г.