

## ТРАНСФОРМАЦИЯ ТОЧЕЧНЫХ ДЕФЕКТОВ ПРИ ОТЖИГЕ Si И Si : Ge, ОБЛУЧЕННЫХ НЕЙТРОНАМИ

Помозов Ю. В., Хируненко Л. И., Шаховцов В. И., Яшник В. И.

Исследуется трансформация точечных радиационных дефектов при изохронном отжиге облученных нейтронами Si и Si : Ge. Обнаружено, что при отжиге в интервале температур 423–493 К наблюдается появление ряда новых центров, дающих полосы поглощения в области A-центра. Показано, что в состав этих центров входят вакансия и кислород. Установлено, что преобразование центров VO в VO<sub>2</sub> при отжиге происходит не прямой диффузией VO к межзельезному кислороду, как это имеет место в облученных электронами кристаллах, а через промежуточную стадию. Процессы трансформации центров при отжиге Si и Si : Ge проходят идентично.

Известно, что для создания ряда полупроводниковых приборов (например, мощных триисторов с рабочим напряжением несколько киловольт, приборов с зарядовой связью, предназначенных для формирования видеосигналов в телевидении и т. д.) требуется материал с очень высоким удельным сопротивлением (5–100 кОм·см) и с незначительным разбросом его значений по кристаллу (< 2%). Ни один из существующих методов выращивания не может обеспечить таких характеристик, так как всегда существуют макро- и микронеоднородности в распределении примесей по слитку. В настоящее время такой материал может быть получен лишь при нейтронном трансмутационном легировании.

После нейтронного легирования проводят технологический отжиг кристаллов, в результате чего происходит разрушение радиационных дефектов, вводимых при облучении, и преобразование их в новые дефекты. Однако до настоящего времени процессы трансформации дефектов при отжиге изучены недостаточно.

В настоящей работе излагаются полученные нами новые данные, касающиеся механизмов возникновения и трансформации точечных радиационных дефектов (ТРД) в кремни и Si : Ge, подвергнутых нейтронному облучению.

Для исследований применялся дифференциальный метод ИК поглощения, так как большинство ТРД являются оптически активными. Изучался Si p-типа с удельным сопротивлением 10 Ом·см, специально не легированный и легированный германием с концентрацией  $N_{\text{Ge}} = 5 \cdot 10^{19} \div 3.3 \cdot 10^{20} \text{ см}^{-3}$ . Концентрация кислорода и углерода, определенная из ИК измерений, составляла  $(9.2 \div 9.9) \times 10^{17}$  и  $(1 \div 2) \cdot 10^{16} \text{ см}^{-3}$  соответственно. Измерения проводились при  $T = 300$  и 4 К. Образцы облучались в вертикальном канале реактора ВВР интегральным потоком тепловых нейтронов  $5 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-2}$  с кадмиевым соотношением  $N_{\text{Cd}} = 40$ . Температура облучения не превышала 373 К.

Основными оптически активными ТРД, образующимися в процессе облучения нейтронами Si, выращенного методом Чохральского, являются A-центры и дивакансии. Кроме этого, вводятся центры со значительно меньшими концентрациями, включающими в свой состав кислород и углерод [1]. Все эти центры оптически активны и им в ИК области спектра ( $5500 \div 800 \text{ см}^{-1}$ ) соответствует ряд линий поглощения. В кристаллах Si : Ge при нейтронном облучении вводятся идентичные дефекты, но эффективность введения дивакансий в них ниже, чем в Si [2].

Проведенные нами исследования показали, что в легированных германием образцах наблюдается появление новой полосы поглощения с частотой  $989 \text{ см}^{-1}$ .

Природа этой полосы пока не установлена. Интенсивность полосы (и соответственно концентрация дефектов) увеличивается с повышением концентрации германия. Это позволяет сделать заключение о том, что в состав этого центра входит германий.

С целью изучения трансформации ТРД в облученных нейтронами Si и Si : Ge был проведен изохронный отжиг кристаллов ( $t=20$  мин) в интервале температур  $403\div873$  К с шагом  $20^\circ$ . Оказалось, что в кристаллах Si : Ge отжиг дивакансий происходит идентично Si, но они термически более стабильны ( $\eta: 30\div40^\circ$ ). Более высокую термическую стабильность  $V_2$  в Si : Ge можно, по-видимому, объяснить либо тем, что  $V_2$ -центры образуются вблизи атомов Ge,




Рис. 1. Изменение спектров поглощения при отжиге облученного нейтронами кремния.

Вверху цифрами обозначены номера полос:  $T_{отж}$ , К: 1 — 543, 2 — 588, 3 — 653, 4 — 753, 5 — 563, 6 — 588, 7 — 753, 8 — 793, 9 — 833; 10 — после облучения.




Рис. 2. Спектр поглощения облученного нейтронами кремния до отжига (a) и после отжига при  $T=653$  К (b, c).

$T$ , К: a, b — 4; c — 300.

либо возможным повышением энергии связи дивакансий в кристаллах с дополнительными упругими напряжениями, возникающими из-за несоответствия ковалентных радиусов кремния и германия [3-5].

Практически одновременно с отжигом дивакансий происходит отжиг центра, ответственного за полосу  $989$  см $^{-1}$ . При  $T_{отж}=523$  К полоса исчезает. Существенные изменения при отжиге облученного нейтронами Si происходят в области, соответствующей поглощению  $A$ -центрами.

На рис. 1 приведены результаты термического отжига  $A$ -центров для кремния. Для наглядности масштаб по оси ординат для разных спектров не сохранен. Измерения проводились при  $T=300$  К. Как видно из рисунка, при повышении температуры отжига происходит отщепление пяти компонент от основной полосы  $830$  см $^{-1}$  (1) с частотами  $840.77$  (2),  $850.4$  (3),  $825.2$  (4),  $822.77$  (5) и  $832.99$  (6) см $^{-1}$ . По мере появления полос вследствие изменения их интенсивностей наблюдается сдвиг компонент (2—5) на  $(+0.5)$  см $^{-1}$ . Температуры полного отжига компонент, так же как и температуры их появления, несколько различаются. Например, компонента 2 исчезает при  $T_{отж}\approx 723$  К, в то время как компоненты 4—6 существуют вплоть до  $823$  К и исчезают одновременно при  $T\approx 833\div853$  К. Такая структура  $A$ -центра при  $T=300$  К обнаружена нами

первые. Понижение температуры до 4 К (рис. 2) приводит к сдвигу всех компонент в сторону больших частот. Но сдвиг их, по-видимому, различный, и поэтому некоторые компоненты не наблюдаются.

Ранее в работе [6] при использовании спектров поглощения при температуре жидкого гелия было обнаружено отщепление от полосы  $A$ -центра одной компоненты с частотой  $842 \text{ см}^{-1}$  для Si, отожженного в интервале температур  $483 \div 83 \text{ K}$ , и лишь при единственной температуре отжига около  $T_{\text{отж}} \approx 573 \text{ K}$  наблюдали отщепление трех компонент.

Для выяснения природы наблюдаемой нами структуры полосы  $A$ -центра, появляющейся при отжиге облученного нейтронами Si, были проведены измерения его концентрации, площадей под кривыми, а также измерения концентрации кислорода и вакансий при отжиге. Результаты приведены на рис. 3. Видно, что в интервале  $T_{\text{отж}} = 423 \div 493 \text{ K}$ , где начинает появляться структура полосы, концентрация  $A$ -центров, определенная по максимуму полосы  $830 \text{ см}^{-1}$ , не изменяется и составляет  $N_A \approx 1 \cdot 10^{17} \text{ см}^{-3}$ , что соответствует имеющимся литературным данным [7], а площадь под кривой при этом увеличивается в 1.36 раза. В этом же интервале температур происходят значительный распад центров  $V_2$ ,




Рис. 3. Трансформация ТРД, изменение  $N_0$  и площади под полосой  $A$ -центра при отжиге облученного нейтронами Si.

Цифры в скобках — номера полос. 12 — полоса  $989 \text{ см}^{-1}$  для Si : Ge.

а также убыль кислорода ( $\Delta N_0 = 3.6 \cdot 10^{16}$ ). Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что отжиг в интервале температур  $423 \div 493 \text{ K}$  приводит к возникновению новых типов центров, возможными составляющими которых являются вакансии и кислород. Выявить полную картину появления полос и зависимость их интенсивностей от температуры отжига трудно, так как все они энергетически близко расположены и находятся на интенсивном фоне, соответствующем поглощению  $A$ -центрами.

Параллельно с отжигом  $A$ -центров появляется ряд полос поглощения в области спектра  $870 \div 1000 \text{ см}^{-1}$  (рис. 1). При  $T_{\text{отж}} > 503 \text{ K}$  наблюдается вначале появление полос 7 ( $1008.91 \text{ см}^{-1}$ ) и 8 ( $919.58 \text{ см}^{-1}$ ), а затем при  $T_{\text{отж}} \geq 573 \text{ K}$  возникает еще одна линия 9 ( $888.5 \text{ см}^{-1}$ ). Отжиг при  $T > 703 \text{ K}$  приводит к ослаблению полос 7 и 8 и появлению двух новых 10 и 11 с частотами  $969.1$  и  $903.7 \text{ см}^{-1}$ . При понижении температуры измерений до 4 К (рис. 2) происходят сдвиг полос поглощения и появление линии с частотой  $1061.5 \text{ см}^{-1}$ . Более четко проявляется в спектре также полоса, соответствующая центру  $\text{Cr} + \text{O}_I$  ( $865 \text{ см}^{-1}$ ), которая незначительна при  $T = 300 \text{ K}$  вследствие малой концентрации углерода в исследуемых кристаллах.

Все полосы по мере их возникновения и отжига можно разделить на 3 группы: а) полосы 7 и 8; б) полоса 9; в) полосы 10 и 11. Полоса 9 интерпретируется в литературе как  $\text{VO}_2$ -комплекс, образующийся при отжиге  $A$ -центра вследствие его диффузии к межузельному атому кислорода  $\text{O}_I$ , а полосы 10 и 11 — как комплекс  $\text{VO}_3$ , появляющийся при термически активированной диффузии  $\text{O}_I$  к центру  $\text{VO}_2$  [8]. Эта интерпретация полос была проведена для Si, облученного электронами. Как показали наши исследования, в облученном нейтронами Si трансформация  $\text{VO}$  в  $\text{VO}_2$  происходит не прямой диффузией  $\text{VO}$  к  $\text{O}_I$ , а через

промежуточную стадию (полосы 7 и 8). И это вполне вероятно, так как образующиеся при нейтронном облучении Si, кроме ТРД, области разупорядочения (ОР) создают значительные упругие напряжения в кристалле (а отжигаются они полностью лишь при температурах  $873 \pm 973$  К), и естественно, что прямая диффузия комплекса VO к O<sub>l</sub> будет затруднена. Возможно, что происходит локализация A-центра вблизи примеси, т. е. образуется комплекс типа (V+O+X) тем более что при этих температурах начинается отжиг ОР, представляющие собой многовакансационные комплексы, окруженные примесной оболочкой. Поэтому возможно взаимодействие с освобождающимися при этом вакансиями и примесями.

Полная картина трансформации ТРД, наблюдаемая при отжиге облученного нейtronами Si, приведена на рис. 3.

Проведенные исследования показали, что в кристаллах Si : Ge, несмотря на значительную концентрацию Ge (до  $2.3 \cdot 10^{20}$  см<sup>-3</sup>), трансформация ТРД происходит идентично Si, за исключением полосы 6 ( $832.99$  см<sup>-1</sup>) в области A-центра. Проявляется она в спектре при отжиге кристаллов практически одновременно с Si, однако в Si : Ge при  $N_{Ge} \geq 10^{20}$  см<sup>-3</sup>, начиная с  $T_{отж} \approx 583$  К, линия 6 становится преобладающей по интенсивности над всеми компонентами и отжигается последней, в то время как в Si линии 4—6 исчезают одновременно. Следует также отметить, что при увеличении концентрации германия до  $N_{Ge} = 2 \cdot 10^{20}$  см<sup>-3</sup> наблюдается небольшое уширение линий поглощения.

Таким образом, проведенные в работе исследования показали, что трансформация ТРД в Si и Si : Ge, облученных нейтронами, носит сложный характер и приводит к появлению целого ряда новых центров, включающих в свой состав кислород и вакансии. Показано, что в отличие от Si, облученного электронами, трансформация центров VO в VO<sub>2</sub> происходит не прямой диффузией VO к межузельному кислороду, а через дополнительную промежуточную стадию.

#### Список литературы

- [1] Bean A. R., Newman R. C., Smith R. S. // J. Phys. Chem. Sol. 1970. V. 31. N 4. P. 739—751.
- [2] Итальянцев А. Г., Курбаков А. И., Мордкович В. Н., Рубинова Э. Э., Темпер Э. М., Трунов В. А. // ФТП. 1988. Т. 22. В. 5. С. 834—838.
- [3] Васильев А. В., Смагулова С. А., Смирнов Л. С. // ФТП. 1986. Т. 20. В. 3. С. 561—564.
- [4] Мизрухин Л. В., Мильвидский М. Г., Хируненко Л. И., Шаховцов В. И., Шинкаренко В. К. // ФТП. 1986. Т. 20. В. 9. С. 1647—1657.
- [5] Хируненко Л. И., Шаховцов В. И., Шинкаренко В. К. // ФТП. 1986. Т. 20. В. 12. С. 2222—2224.
- [6] Ramdas A. E., Rao M. G. // Phys. Rev. 1966. V. 142. N 2. P. 451—456.
- [7] Емцев В. В., Машовец Т. В. Примеси и точечные дефекты в полупроводниках. М., 1981. 246 с.
- [8] Lennart Lindstrom J., Swensson B. G. // Mater. Res. Soc. Symp. Proc. 1986. V. 59. P. 48—58.

Институт физики АН УССР  
Киев

Получена 20.10.1989  
Принята к печати 17.01.1990