

## Список литературы

- [1] Бартенев Г.М., Савин Е.С. // ВМС, сер. Б. 1977. Т. 19. № 9. С. 710-713.
- [2] Бартенев Г.М., Савин Е.С. // ВМС, сер. Б. 1981. Т. 23. № 4. С. 305-308.
- [3] Михайлин А.И., Слуцкер И.А. // ФТТ. 1989. Т. 31. № 2. С. 80-86.
- [4] Тодам. Теория нелинейных решеток. М., 1984. 262 с.
- [5] Ishimori Y. // Progr. Theor. Phys. 1982. V. 68. N 2. P. 402-410.
- [6] Yoshida F., Sakuma T. // Progr. Theor. Phys. 1978. V. 60. N 2. P. 338-352.
- [7] Nakamura A., Takeno S. // Progr. Theor. Phys. 1977. V. 58. N 3. P. 1074-1076.
- [8] Мелькер А.И., Михайлин А.И. // ФТТ. 1981. Т. 23. № 6. С. 1746-1750.
- [9] Мелькер А.И., Михайлин А.И., Золотаревский Н.Ю. // ФТТ. 1979. Т. 21. № 5. С. 1545-1547.
- [10] Гиляров В.Л., Пахомов А.Б. // ФТТ. 1981. Т. 23. № 6. С. 1569-1572.

Ленинградский политехнический  
институт им. М.И. Калинина

Поступило в Редакцию  
17 октября 1989 г.

Письма в ЖТФ, том 16, вып. 1  
08; 09

12 января 1990 г.

© 1990

## ВЛИЯНИЕ РАДИАЦИОННЫХ И СТРУКТУРНЫХ ДЕФЕКТОВ НА МАГНИТОАКУСТИЧЕСКОЕ ЭХО В ПОРОШКАХ ФЕРРИТОВ

В.М. Сарнацкий, С.Г. Абренкова,  
Л.Н. Котов

Возможность применения в устройствах обработки информации явления эха в порошках различных материалов, заключающегося в возникновении электромагнитного отклика после приложения двух последовательных радиочастотных импульсов [1], требует выяснения оптимальных условий приготовления порошка и наблюдения самого явления. Исследования, проведенные в работах [2-4], показали значительную зависимость амплитуды  $A_2$  и времени релаксации  $T_2$  сигналов двухимпульсного магнитоакустического эха (МАЭ) в порошках ферритов от внешнего магнитного поля, температуры условий отжига, степени монодисперсности, от частоты заполнения возбуждающих импульсов и их амплитуды.




Рис. 1. Зависимость амплитуды  $A_2$  (1) и времени релаксации  $T_2$  (2) сигналов магнитоакустического эха в порошках МЦФ от дозы  $\gamma$ -облучения.

В настоящей работе изучена зависимость величин  $A_2$  и  $T_2$  от содержания в порошках ферритов дефектов различного происхождения. В качестве магнитного носителя информации служили порошкообразные образцы, изготовленные из монокристаллического марганец-цинкового феррита (МЦФ) состава  $Mn_{0.61}Zn_{0.35}Fe_{2.04}O_4$  и из поликристаллических иттриевых алюмоферрагранатов состава  $Y_3Al_xFe_{5-x}O_{12}$ , причем величина  $x$  менялась от 0 до 1.35. Ампулы с порошком МЦФ, подготовленные по методике, описанной в работе [2], подвергались  $\gamma$ -облучению от источника  $Co^{60}$ . Доза облучения менялась от  $5 \cdot 10^6$  рад до  $10^9$  рад. На рис. 1 показана зависимость величин  $A_2$  и  $T_2$  в порошках МЦФ от дозы  $\gamma$ -облучения. С ростом дозы для порошков МЦФ наблюдается значительное возрастание  $A_2$  с максимумом при дозе  $\sim 10^8$  рад. При этом амплитуда двухимпульсного эха  $A_2$  увеличивается почти на порядок. Дальнейшее увеличение облучения приводит к уменьшению  $A_2$ . Время релаксации  $T_2$  также показывает немонотонную зависимость от дозы облучения.

Поведение величин  $A_2$  и  $T_2$  в порошках иттриевых алюмоферрагранатов, в которых ионы железа частично замещены ионами алюминия, приведено на рис. 2. Можно отметить монотонное возрастание  $T_2$  с увеличением содержания ионов алюминия, и немонотонную зависимость  $A_2$  с максимумом при  $x \sim 0.45$ .

Приложение внешнего магнитного поля  $H_0$  вызывает дополнительное увеличение  $A_2$ , что было изучено ранее в работе [1]. При этом максимум  $A_2$  по полю в порошках  $Y_3Al_xFe_{5-x}O_{12}$  смещается в сторону меньших полей от 105 КА/м до 38 КА/м при изменении




Рис. 2. Зависимость  $A_2$  (1) и  $T_2$  (2) в порошках иттриевых алюмоферрогранатов от содержания ионов алюминия.

$x$  от 0 до 1.35 в соответствии с уменьшением намагниченности, измеренной в этих соединениях методом вибрационного магнитометра [5]. Облучение  $\gamma$ -квантами порошков МЦФ практически не изменяет положения максимума  $A_2$  по полю.

Полученные результаты качественно можно объяснить на основе модели формирования сигналов МАЭ, рассмотренной в работе [4]. Амплитуда сигналов эха при прочих равных условиях пропорциональна  $A_2 \sim \Gamma_{\text{зф}}^{-4} \cdot e^{-\Gamma_{\text{зф}} t} \cdot B_1$ , где  $B_1$  – константа магнитоупругого взаимодействия,  $t$  – момент наблюдения сигналов эха,  $\Gamma_{\text{зф}}$  – постоянная затухания ультразвуковых колебаний, прямо пропорциональная коэффициенту затухания ультразвука и обратно пропорциональная времени  $T_2$ . При  $\gamma$ -облучении в образцах МЦФ, по данным наших измерений [5], образуются дефекты двух типов: одни связаны с перезарядкой ионов  $Fe^{3+}$  и они являются центрами, закрепляющими движение доменных стенок, что приводит к уменьшению коэффициента затухания ультразвука и к увеличению  $A_2$ , другие дефекты играют роль центров, рассеивающих ультразвуковые колебания. Вклад последних центров, приводящих к уменьшению  $A_2$ , усиливается по мере увеличения дозы облучения, что связано с процессами агрегации и с созданием больших внутренних напряжений.

В отличие от МЦФ в порошках  $Y_3Al_xFe_{5-x}O_{12}$  наблюдается монотонное увеличение  $T_2$ , что связано с уменьшением времени фононной релаксации, определяющим решеточное поглощение звука.

Спад амплитуды сигналов  $A_2$  в порошках иттриевых алюмоферрогранатов с увеличением  $X$  объясняется уменьшением величины  $B_1$ . В образцах МЦФ константа магнитострикции, напротив, увеличивается (до 30 %) с ростом дозы облучения, что связано с перезарядкой ионов железа.

Таким образом, проведенные исследования показывают возможность дополнительного увеличения сигналов МАЭ за счет создания в порошках ферритов дефектов, что позволит значительно уменьшить энергоемкость устройств обработки информации.

### С п и с о к л и т е р а т у р ы

- [1] Шутилов В.А., Анджеикович И.Е., Комашня В.Л., Гендельев С.П. // Письма в ЖЭТФ. 1985. Т. 10. В. 9. С. 565-568.
- [2] Шутилов В.А., Чарная Е.В., Котов Л.Н., Кулешов А.А., Сарнацкий В.М. // Письма в ЖТФ. 1986. Т. 12. В. 17. С. 1060-1063.
- [3] Котов Л.Н. Исследование двух и трехимпульсного эха в порошках ферритов. Деп. ст. № 7118-В86. 1986. С. 2-19.
- [4] Ефиценко П.Ю., Котов Л.Н., Чарная Е.В. // ФТТ. 1987. Т. 29. № 8. С. 2424-2428.
- [5] Лебедь В.М., Абаренкова С.Г. // ФТТ. 1964. Т. 6. № 1. С. 297-300.
- [6] Сарнацкий В.М., Котов Л.Н., Ефиценко П.Ю. Тез. 14 Всес. конф. по акустоэлектронике и квантовой акустике. 1989. Ч. 2. С. 33-35.

Ленинградский  
государственный университет

Поступило в Редакцию  
17 июля 1989 г.  
В окончательной редакции  
15 ноября 1989 г.

Письма в ЖТФ, том 16, вып. 1

12 января 1990 г.

05.3; 07

© 1990

ТЕОРИЯ ЛАЗЕРНОЙ АБЛЯЦИИ ОДНОРОДНЫХ ПОЛИМЕРОВ

Н.П. Фурзиков

Абляционная обработка полимерных материалов импульсным УФ излучением эксимерных лазеров применяется в микроэлектронике, офтальмологии и др. На качественном уровне абляция объясняется двумя моделями: фотохимический и термической, однако они не способны предсказать наблюдаемые на опыте значения порогов и