

## КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 539.211+541.183.5

АДСОРБЦИЯ ГОЛЬМИЯ НА ГРАНИ (112)  
МОНОКРИСТАЛЛА ВОЛЬФРАМА

Ф. М. Гончар, В. К. Медведев, Т. П. Смерека, В. В. Савичев

Изучение взаимодействия адатомов электроположительных адсорбатов с поверхностью бороздчатых граней W (112), Mo (112) и Re (1010) показало, что характеристики этого взаимодействия сильно зависят от электронной структуры как подложки, так и адатомов [1-6]. В [6] было обнаружено, что разная электронная структура адатомов Gd и Dy обуславливает существенное различие начальных теплот адсорбции и их концентрационных зависимостей на грани W (112). С целью дальнейшего выяснения особенностей адсорбционного взаимодействия редкоземельных элементов от электронной структуры адатомов в настоящей работе исследованы структура, работа выхода и термическая устойчивость пленок гольмия на грани W (112). Методика эксперимента была такая же, как и в наших предыдущих работах [1-6].

Схемы структурных переходов в пленках Ho на грани W (112) приведены на рис. 1. При покрытии  $\vartheta = 0.14$  ( $\vartheta$  — отношение концентрации адатомов  $n$  к поверхностной концентрации атомов W на грани (112)) эти пленки имеют структуру  $p$  ( $1 \times 7$ ). При меньших покрытиях наблюдается рост островков этой структуры, как и для La [3], Gd и Dy [6]. При  $0.14 \leq \vartheta \leq 0.23$  адпленки гольмия состоят из статистической смеси ячеек структуры  $p$  ( $1 \times 7$ ) и  $p$  ( $1 \times 4$ ) или  $p$  ( $1 \times 3$ ), состоящих из линейных цепочек адатомов. Интересно отметить, что при концентрациях, соответствующих структурам  $p$  ( $1 \times 6$ ) ( $\vartheta = 0.17$ ) и  $p$  ( $1 \times 5$ ) ( $\vartheta = 0.2$ ), эти менее плотные структуры не образуются. Начиная с  $\vartheta = 0.23$  в адсорбированных пленках Ho появляются островки структуры  $c$  ( $2 \times 2$ ), которая при  $\vartheta = 0.5$  заполняет всю подложку. При  $0.5 < \vartheta \leq 0.55$  в пленках Ho происходит еще один фазовый переход первого рода между структурой  $c$  ( $2 \times 2$ ) и центрированной структурой  $c$  ( $2 \times 1/\vartheta$ ) ( $\vartheta \approx 0.55$ ). Такой же фазовый переход наблюдался в пленках Gd и Dy на W (112) [6]. Дальнейшее увеличение покрытия вплоть до образования монослойного покрытия ( $\vartheta = 0.79$ ) обусловливает одномерное сжатие пленки Ho в направлении [111].

На рис. 1 приведены также концентрационные зависимости работы выхода  $\phi$  и теплоты адсорбции  $q$  адсистемы Ho—W (112). Наблюдаются корреляция структурных превращений в пленках Ho и концентрационных зависимостей работы выхода и теплоты адсорбции. Областям фазовых переходов первого рода ( $0 < \vartheta < 0.5$ ) соответствуют участки слабого изменения теплоты адсорбции. Резкий спад теплоты адсорбции совпадает с началом одномерного сжатия пленок гольмия. Минимум работы выхода соответствует структуре  $c$  ( $2 \times 2$ ) адсорбированной пленки.

Обсуждая полученные результаты, отметим, что структура адсорбированных пленок гольмия на грани W (112) близка к структуре пленок других редкоземельных элементов на этой грани. В пленках гольмия также наблюдается рост островков структуры  $p$  ( $1 \times 7$ ) при малых покрытиях, рост островков структуры  $c$  ( $2 \times 2$ ), одномерное сжатие при

$\vartheta > 0.5$  с сохранением центрированной структуры пленок. Это сходство свидетельствует как о сильном влиянии атомного рельефа и электронной структуры подложки на структуру пленок редкоземельных элементов, так и о близости электронных конфигураций адатомов редкоземельных элементов на грани W (112).

К настоящему времени измерены концентрационные зависимости теплоты адсорбции на грани W (112) для шести адсорбатов: La [³], Gd [⁶], Dy [⁸], Eu [⁷], Tb [⁷] и Ho. В качестве примера на рис. 1, кроме данных для Ho, приведены зависимости  $q(n)$  для La, Gd и Dy. Видно существенное отличие теплот адсорбции атомов с разной электронной структурой. Обсудим отличие начальных теплот адсорбции редкоземельных адсорбатов на грани W (112).

Важной особенностью атомов редкоземельных элементов является на-




Рис. 1. Концентрационные зависимости работы выхода  $\varphi$  (1), теплоты адсорбции  $q$  (2) системы Ho-W (112) и теплоты адсорбции адсорбционных систем La-W (112) (3) [³], Cd-W (112) (4) [⁶], Dy-W (112) (5) [⁸], а также схемы структурных переходов в пленках гольмия.

Жирными линиями обозначены области фазовых переходов первого рода, горизонтальной стрелкой — область одномерного сжатия пленки гольмия.




Рис. 2. Энергетическое положение 4f-уровня относительно 5d-уровня в свободных атомах (1) [⁹] или относительно уровня Ферми в трехвалентном металле (2) [¹⁰].

— начальные теплоты адсорбции редкоземельных элементов на грани W (112).

личие у них локализованных во внутренних областях незаполненных 4f-электронных оболочек, практически не участвующих в образовании химических связей. В свободном состоянии большинство редкоземельных атомов двухвалентно (электронная конфигурация  $[Xe] 4f^{n+1}6s^2$ ), лишь La, Ce, Gd и Lu трехвалентны (электронная конфигурация  $[Xe] 4f^n5d6s^2$ ). Однако в химических соединениях большинство редкоземельных атомов трехвалентно: один из f-электронов в них переходит на 5d-оболочку и, таким образом, участвует в химических связях. Затрата энергии на этот переход приводит к ослаблению химических связей, к уменьшению теплоты сублимации соответствующих редкоземельных металлов. О справедливости такой трактовки различия теплот сублимации редкоземельных металлов свидетельствует хорошее согласие определенного спектроскопическими методами энергетического положения 4f-уровней атомов редкоземельных элементов относительно их 5d-уровней, обобщенного в [⁸], и энергий, необходимых для перевода электронов с 4f-уровней на уровни Ферми при образовании трехвалентных металлов этих элементов, вычис-

ленных в [9] исходя из отличия теплот сублимации редкоземельных элементов (рис. 2).

В работе [10] было высказано предположение, что эффекты перехода электронов с 4f- на 5d-оболочку должны наблюдаться и при адсорбции атомов редкоземельных элементов на переходных металлах. Были выполнены расчеты возможного изменения начальной теплоты адсорбции в ряду редкоземельных элементов и их результаты сопоставлены с полученными методом поверхностной ионизации [11] начальными теплотами адсорбции атомов редкоземельных элементов на текстурированных лентах вольфрама и рения. Получена неплохая корреляция расчетных и экспериментальных данных.

На рис. 2 приведены начальные теплоты адсорбции редкоземельных элементов на грани W (112). Видно, что эти теплоты также коррелируют с энергетическим положением 4f-уровней. Однако отличие начальных теплот адсорбции различных редкоземельных элементов значительно меньше ожидаемого исходя из энергетических положений 4f-уровней. По-видимому, в адсорбционном взаимодействии редкоземельных атомов с переходными металлами действует какой-то механизм компенсации; возможно, осуществляется состояние с промежуточной валентностью [10]. Отметим, что полученные в [11] начальные теплоты адсорбции La и Gd на W (чуть меньше 7 эВ), по-видимому, завышены. Измеренная нами [12] начальная теплота адсорбции лантана на грани W (100) (а именно эта грань в основном выходит на поверхность текстурированной ленты) равна ~6 эВ; гадолиний же обычно обладает меньшей, чем La, начальной теплотой адсорбции. С учетом этого обстоятельства и на грани W (100) различие начальных теплот адсорбции редкоземельных элементов также, по-видимому, меньше различия энергетического положения 4f-уровней.

#### Список литературы

- [1] Medvedev V. K., Naumovets A. G., Smereka T. P. // Surf. Sci. 1973. V. 34. N 2. Р. 368—384.
- [2] Медведев В. К., Якимчук А. И. // УФЖ. 1975. Т. 11. № 3. С. 1900—1908.
- [3] Ведула Ю. С., Медведев В. К., Наумовец А. Г., Погорелый В. Н. // УФЖ. 1977. Т. 22. № 11. С. 1826—1834.
- [4] Лозовый Я. Б., Медведев В. К., Смерека Т. П., Палюх Б. М., Бабкин Г. В. // ФТТ. 1982. Т. 24. № 7. С. 2130—2134.
- [5] Лозовый Я. Б., Медведев В. К., Смерека Т. П., Бабкин Г. В., Палюх Б. М. // ФТТ. 1984. Т. 26. № 4. С. 1215—1216.
- [6] Гончар Ф. М., Медведев В. К., Смерека Т. П., Лозовый Я. Б., Бабкин Г. В. // ФТТ. 1987. Т. 29. № 9. С. 2833—2836.
- [7] Kolaczkiewicz J., Baueg E. // Surf. Sci. 1985. V. 154. N 2. Р. 357—370.
- [8] Herbst J. F., Lowy D. N., Watson R. E. // Phys. Rev. B. 1972. V. 6. N 5. Р. 1913—1924.
- [9] Johansson B. // Phys. Rev. B. 1979. V. 20. N 4. Р. 1315—1327.
- [10] Никулин В. К., Потехина Н. Д. // ФТТ. 1978. Т. 20. № 11. С. 3354—3357.
- [11] Медведев В. К., Ионов Н. И., Беляков Ю. Н. // ФТТ. 1973. Т. 15. № 9. С. 2620.
- [12] Гуцало М. С., Медведев В. К., Смерека Т. П., Бабкин Г. В., Палюх Б. М. // ФТТ. 1977. Т. 19. № 10. С. 2955—2959.

Львовский государственный  
университет им. И. Франко  
Львов

Поступило в Редакцию  
19 октября 1988 г.