

кривых  $s_*$  (Р), однако сделать заключение об их универсальности для различных веществ пока не представляется возможным.

### Список литературы

- [1] Чуканов В.Н., Кулегин А.П. // ТВТ. 1987. Т. 25. № 1. С. 70-77.
- [2] Коробицын Б.А., Чуканов В.Н. // Труды 1Х Всес. конф. по динамике разр. газов. Свердловск, 1988. Т. 2. С. 111-117.
- [3] Коробицын Б.А., Чуканов В.Н. Там же. С. 118-123.
- [4] Иткин А.Л., Колесниченко Е.Г. // ДАН СССР. 1989. Т. 309. № 5. С. 1069-1072.
- [5] Колесниченко Е.Г. // ТВТ. 1973. Т. 11. № 1. С. 46-50.
- [6] Yamada I., Usui H., Takagi T. // Z. Phys. D - Atoms, Molecules and Clusters, 1986, N 3. P. 137-142.
- [7] Гордиев Б.Ф., Осипов А.И., Шелепин Л.А. Кинетические процессы в газах и молекулярные лазеры. М.: Наука. 1980. 512 с.

Московский авиационный  
институт им. С. Орджоникидзе

Поступило в Редакцию  
7 декабря 1988 г.

Письма в ЖТФ, том 15, вып. 7  
11

12 апреля 1989 г.

### ВЛИЯНИЕ АДСОРБЦИИ КРЕМНИЯ НА ПОВЕРХНОСТИ (1010) РЕНИЯ НА ВЫДЕЛЕНИЕ УГЛЕРОДА, РАСТВОРЕННОГО В ЕГО ОБЪЕМЕ

Н.Р. Галль, Е.В. Рутьков,  
А. Я. Тонтегоде

Процесс выделения на поверхности металла растворенных в его объеме примесных атомов включает как объемную диффузию, так и стадию перехода из объема на поверхность. По-видимому, изменения состояния поверхности, скажем, адсорбцией чужеродных частиц, можно попытаться как подавить выделение, так и его ускорить. В [1] указывается на сильное замедление зернограничной сегрегации фосфора в железе в присутствии углерода и сурьмы в присутствии серы. Мы изучили влияние адсорбции кремния на поверхности грани (1010) *Re* на выделение растворенного в объеме рения углерода.

Экспериментальная часть. Опыты проводили в сверхвысоком вакууме на прямонакальных лентах из текстурированного рения с гранью (1010) на поверхности [2]. Использовали методы ЭОС, термоэлектронной эмиссии и поверхностной ионизации молекул  $C_6Cl$ , позволяющей определить долю площади поверхности, занятую графитовой фазой [3].

Результаты и их обсуждение. Предварительно было изучено взаимодействие атомов кремния и углерода с поверхностью рения. Взаимодействие углерода с рением описано авторами в [2].

Рениевые ленты науглероживались в парах бензола при  $T=1500-2000$  К. На поверхности сразу образуется поверхностный карбид состава  $ReC$  (с  $N_e \sim 1.4 \cdot 10^{15}$  Ат/см<sup>2</sup>). Он исключительно термостабилен – атомы С удаляются лишь термодесорбицией при  $T \sim 2700$  К. Углерод в объеме рения накапливается вплоть до предельной растворимости. Затем его диффузия в объем прекращается и на поверхности образуется монослойная графитовая пленка, препятствующая дальнейшей диссоциации молекул  $C_6H_6$ . При повышении  $T$  выше  $T_h$  раствор становится ненасыщенным, графитовая пленка разрушается, углерод растворяется в объеме рения и на поверхности остается лишь поверхностный карбид. При  $1200 < T < T_h$  раствор оказывается пересыщенным и на поверхности выделяется углерод, образующий суб-,mono-, а затем многослойные графитовые пленки. При  $T < 1200$  К диффузия углерода „заморожена“ и его выделение на поверхность рения не наблюдается.

При адсорбции кремния на поверхности  $Re$  (1010) в области температур  $T=1300-1450$  К формируется поверхностный силицид (ПС) состава  $ReSi$  ( $N_{Si} \sim 1.4 \cdot 10^{15}$  Ат/см<sup>2</sup>), принятый за  $\theta=1$ , причем все атомы  $Si$ , упавшие на поверхность, вплоть до достижения этой концентрации, прилипают к ней, а все атомы, упавшие после ее достижения, растворяются в объеме рения. Кремний из ПС удаляется с поверхности лишь термодесорбицией при  $T=1500-2000$  К. В области  $T=800-1100$  К имеет место рост объемных силицидов (видимо,  $ReSi$  или  $Re_5Si_3$ ), которые при более высоких  $T$  разрушаются, переходя в фазу твердого раствора. Атомы  $Si$ , растворенные в объеме, удаляются при термодесорбции через стадию поверхностного силицида, выходя на поверхность и занимая освобождающиеся адсорбционные места.

Выделение углерода из ненасыщенного твердого раствора в рении, стимулированное адсорбцией кремния. Рений науглероживали в парах бензола при  $T \sim 1600$  К, а часть растворенного углерода десорбировали при  $T=2000$  К. В отсутствие кремния на поверхности так приготовленного образца углерод из объема не выделяется ни при каких  $T$  – на поверхности присутствует лишь поверхностный карбид. На рис. 1 представлено влияние напыленного кремния на выделение углерода на поверхности ненасыщенного твердого раствора  $Re-C$ . В опыте кремний напылялся при  $T=300$  К, затем температуру скачком поднимали до




Рис. 1. Зависимость интенсивности оже-сигнала углерода от времени отжига ненасыщенного твердого раствора  $\text{Re}-\text{C}$  при  $T=1250$  К. 1 - В отсутствие кремния на поверхности, 2 - после напыления при  $T=300$  К дозы кремния  $N_{Si} = 3 \cdot 10^{14}$  Ат/см<sup>2</sup>, 3 - Оже-спектр углерода из начального состояния (поверхностный карбид), 4 - Оже-спектр углерода из конечного состояния кривой 2 (монослой графита).

$T=1250$  К и с помощью ЭОС следили за ростом графитовой пленки на поверхности. Адсорбция кремния в малых концентрациях ( $N_{Si} \sim 7 \cdot 10^{13} - 2 \cdot 10^{14}$  Ат/см<sup>2</sup>, т.е.  $\theta = 0.05 - 0.15$ ) приводила к выделению на поверхности углерода, растворенного в объеме рения, которое завершалось образованием монослоя графита.

Если кремний в тех же (или заметно больших) концентрациях напылить при высоких  $T \sim 1000$  К, то он не активизирует выделение углерода. Видимо, при высокотемпературной адсорбции атомы кремния сразу же переходят в состояние поверхностного силицида, и в этом состоянии они не являются зародышами для образования островков графита. При напылении же при  $T=300$  К часть кремния находится на поверхности, по-видимому, в виде кластеров. Часть этих кластеров сохраняется в адслое при подъеме температуры и они служат для образования островков графита зародышами. В результате образуется монослой графита, под которым в адслое на поверхности  $\text{Re}$  сохраняется кремний. Такая же резкая активизация выделения наблюдалась при адсорбции при  $T=300$  К атомов С даже при  $\theta \sim 0.01$  (видимо, за счет образования в адслое класте-




Рис. 2. Доля площади поверхности, покрытая графитом как функция времени отжига при  $T=1395$  К пересыщенного твердого раствора  $Re-C$  (рений науглерожен при  $T=1700$  К;  $S \sim 100\%$  соответствует образованию на поверхности монослоя графита). 1 – В отсутствии кремния на поверхности, 2 – при предварительном напылении при  $T=300$  К дозы кремния  $N_{Si} = 8 \cdot 10^{14}$  Ат/см $^2$ , 3 – при предварительном напылении при  $T=300$  К дозы кремния  $N_{Si} = 1.4 \times 10^{15}$  Ат/см $^2$ .

ров углерода – будущих зародышей графитовых островков). Никакого выделения не было, если атомы углерода напыляли на горячую ( $T \sim 1000$  К) поверхность  $Re$ .

Подавление выделения углерода из пересыщенного твердого раствора  $Re-C$ , стимулированное адсорбцией кремния. Интересно посмотреть, как скажутся большие дозы кремния на транспорт углерода между объемом и поверхностью рения (рис. 2). Измерения выполнены с помощью диссоциации молекул  $C_6Cl_6$ . Видно, что без кремния выделение идет очень эффективно. Адсорбция дозы  $N_{Si} = 8 \cdot 10^{14}$  Ат/см $^2$  резко замедлила этот процесс, а доза  $N_{Si} = 1.3 \cdot 10^{15}$  Ат/см $^2$ , соответствующая поверхностному силициду, приводит к полному подавлению выделения углерода из объема.

Ранее авторами было показано, что напыление кремния в количестве  $\sim 1 \cdot 10^{15}$  Ат/см $^2$  на поверхность  $W$  (100) приводит при  $T=1300$  К к вытеснению углерода из поверхностного карбида в объем, в растворенное состояние [4]. Напыление  $Si$  в концен-

трации  $N_{Si} \sim 1.4 \cdot 10^{15}$  Ат/см<sup>2</sup> (соответствующее ПС) на обезуглероженный  $Re$ , не содержащий в объеме растворенного углерода и имеющий лишь поверхностный карбид на поверхности, также приводит при Т ~ 1400 К к принудительному растворению в объеме рения углерода из поверхностного карбида. После десорбции атомов  $Si$  при Т = 1900 К растворенные атомы С выходят из объема в той же концентрации, что и раньше, и занимают освободившиеся адсорбционные места на поверхности. На наш взгляд, оба этих явления – принудительное растворение углерода и подавление его выделения из объема в присутствии адсорбированного кремния, – имеют общую природу.

Заключение. Обнаружены два прямо противоположных эффекта влияния кремния на выделение углерода из объема твердого раствора  $Re - C$  на поверхность. В малых дозах  $N_{Si} \sim 7 \cdot 10^{13} - 2 \cdot 10^{14}$  Ат/см<sup>2</sup> кремний стимулирует выделение, приводя к росту монослоя графита даже на поверхности ненасыщенного твердого раствора  $Re - C$ , где собственного выделения не наблюдается ни при каких Т. При дозах  $N_{Si} \sim 1.4 \cdot 10^{15}$  Ат/см<sup>2</sup>, соответствующих ПС, кремний полностью подавляет выделение углерода из пересыщенного твердого раствора  $Re - C$ , которое без кремния идет очень эффективно.

#### Список литературы

- [1] Сих М.П. В сб.: Анализ поверхности методами оже и рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии. / Под ред. Бриггса Д. и Сиха М.П. М.: 1987. С. 277–317.
- [2] Gall N.R., Mihailov S.N., Rutt'kov E.V., Tonategode A.Ya. // Surf. Sci. 1987. V. 191. P. 185–202.
- [3] Rutt'kov E.V., Tonategode A.Ya. // Surf. Sci. 1985. V. 161. P. 373–389.
- [4] Агеев В.Н., Афанасьева Е.Ю., Галль Н.Р., Михайлов С.Н., Рутков Е.В., Тонтегоде А.Я. // Письма в ЖТФ. 1986. Т. 12. В. 9. С. 565–570.

Физико-технический  
институт им. А.Ф. Иоффе  
АН СССР, Ленинград

Поступило в Редакцию  
1 марта 1989 г.