

05.4

ЗАВИСИМОСТЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ КЕРАМИКИ $YBa_2Cu_3O_{7-\delta}$
ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ЖИДКОГО АЗОТА
ОТ ЧАСТОТЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ТОКА

Н.В. Афанасьев, М.А. Васютин,
А.И. Головашкин, Ю.В. Григорашвили,
Л.И. Иванова, Н.Д. Кузьмичев,
И.С. Левченко, Г.П. Мотулевич,
А.П. Русаков

В настоящее время проводятся интенсивные исследования свойств керамических высокотемпературных сверхпроводников с целью возможного использования их в различных приложениях. Одним из важных направлений исследования таких материалов является изучение их свойств на низких (звуковых) частотах. Это имеет прямое отношение к исследованию потерь в таких материалах на низких частотах.

В настоящей работе исследовался переход в сверхпроводящее состояние на низких частотах керамики $YBa_2Cu_3O_{7-\delta}$.

Образцы керамики изготовлены из смеси компонент Y_2O_3 , $BaCO_3$ и CuO , обеспечивающей стехиометрический состав. Плотность образцов составляла 90% от рассчитанной по рентгену. Исследовались: образец размером 10x2x2 мм и таблетка \varnothing 18 $\text{мм}^2 \times 4$ мм. Температура T_c резистивного перехода в сверхпроводящее состояние на постоянном токе, измеренная четырехконтактным методом по положению максимума dR/dT , составляла 91.9 К. Здесь R – сопротивление между потенциальными вводами, T – температура образца. Измерение диамагнитного экранирования дало резкий переход, начинающийся при охлаждении с 92 К и составляющий 100% по сравнению с эталоном из свинца. Измерение на дифрактометре ДРОН-2 примесей посторонних фаз не обнаружило. Сопротивление R_K при комнатной температуре составляло $R_K = (2-20) \cdot 10^{-3}$ Ом, отношение $R_K/R_{\text{норм}}$ составляло 2-2.5 ($R_{\text{норм}}$ – сопротивление образца перед сверхпроводящим переходом).

Измерения на переменном токе проводились на частотах ν , равных 500 Гц; 4, 7.5, 9 кГц. Для исключения наводок использовался автономный генератор, питающийся от батарей, и выполнялась тщательная экранировка образца и подводящих проводов. Ток через образец составлял ~ 1 мА. Сигнал измерялся с помощью селективного нановольтметра типа 237 (*Unipak*), уровень шумов которого составлял 10^{-8} В.

Переход в сверхпроводящее состояние на разных частотах происходил при тех же температурах T_c , что и на постоянном токе. Однако на переменном токе наблюдался остаточный сигнал $U_{\text{ост}} \neq$

$\neq 0$ при T ниже перехода.¹ (Величины сигналов, соответствующих R_K и $R_{\text{норм}}$ не зависели от частоты и совпадали с аналогичными величинами на постоянном токе). В таблице приведены отношения величин $U_{\text{ост}} / U_{\text{норм}}$ керамики $YBa_2Cu_3O_{7-\delta}$ ($U_{\text{ост}}$ — сигнал при температуре жидкого азота T_N) в зависимости от частоты.

ν , кГц	0.5	4.0	7.5	9
$U_{\text{ост}} / U_{\text{норм}}$ в %	~ 2	20	40	45

Надежность установления факта существования $U_{\text{ост}} = 0$ на переменном токе определяется отношением измеряемого сигнала $U_{\text{ост}}$ к шумовому сигналу U_w . Для $\nu = 4$ кГц $U_{\text{ост}} \approx 2 \cdot 10^{-8}$ В, $U_w = 10^{-8}$ В. Отношение $U_{\text{ост}} / U_w \approx 200$. Таким образом, принятые меры по устранению наводок² и использование чувствительного малошумящего прибора с $U_w \approx 10^{-8}$ В позволили надежно установить факт наличия $U_{\text{ост}} \neq 0$ на переменном токе при $T = T_N$ у исследованной нами керамики $YBa_2Cu_3O_{7-\delta}$.

Физический институт
им. П.Н. Лебедева АН СССР

Поступило в Редакцию
22 марта 1989 г.

Письма в ЖТФ, том 15, вып. 9

12 мая 1989 г.

05.1

РАДИАЦИОННЫЕ ЭФФЕКТЫ В ДВУХКОМПОНЕНТНЫХ ИОННЫХ КРИСТАЛЛАХ

Р.Д. Д о х н е р

Радиационно-стимулированные процессы в многокомпонентных кристаллах определяются их структурой, параметрами составляющих их атомов (в частности, массами и размерами) и их взаимодействием. Для выяснения особенностей этих процессов проведено их моделирование на ЭВМ в двухкомпонентных кристаллах типа $NaCl$, характеризующихся простой структурой (ГЦК) подрешеток и простым межионным взаимодействием (Кулоновским и Борн-Майеровским для ближайших соседей). Исследовались процессы радиационного

¹ Сопротивление ниже T_c при измерении на постоянном токе = 0 с точностью 0.1–1% (точность измерения напряжения 10^{-7} В, ток — 10 мА).

² Для контроля отсутствия наводок на каждой частоте проверялась линейная зависимость сигнала от R на омических сопротивлениях, сигнал с которых того же порядка, что и $U_{\text{ост}}$ исследуемой керамики.